



Общество с ограниченной ответственностью
«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»



ИНН/КПП 7733322820/773301001,
125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д16, офис 1406Б
тел. (495) 617-17-17, info@mkpsm.ru. (входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)
Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.HO03.B.00013/19

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №3358

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование трубы: «Труба ПЭ 100 SDR17 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001»

Дата изготовления: 23.05.2022г.

Марка сырья: ПЭ2НТ11-9 (ПЭ100)

Номер партии: 05030

Размер партии: 415м.

Размер трубы: отрезки 12м.

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм	160+1,0 мм	160,4
3.	Толщина стенки, мм	9,5+1,1 мм	10,5
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	500
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Термостабильность (время окислительной индукции), мин.	Более 20	Соответствует
10.	Овальность после экструзии, не более	3,2	Соответствует

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4).

Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖЗ).

Срок хранения у изготовителя 12 месяцев.

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Адрес производства: Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Дата выдачи: 01.06.22.

ОТК

Чапкевич А.А.

