



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(4872) 70-23-36

+7(4872) 70-34-35

ООО «Политэк Пайп», 300004, г.Тула, ул.Щегловская засека, д. 31. (4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №249/18	
Партия №0249/PP/18	Дата изготовления: 16-21.03.18 г.

Фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации

Отвод 110/90° ТУ 2248-002-52384398-2003
(ГОСТ 32414-2013)



АЮ-64

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования по ТУ 2248-002-52384398-2003	Результат испытаний
1	Внешний вид, маркировка	Соотв. п.1, табл.15	Соответствует
2	Геометрические размеры	Соотв.рис.1-12, табл.1-14	Соответствует
3	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде	Отсутствие расслоений, раковин, пузырей и других дефектов по ГОСТ24105, обнаруживаемых визуально	Гарантируется
4	Разность показателей текучести расплава сырья и материала фасонной части (230/2,16), не более	0,2	Гарантируется
5	Сопротивление удару: При температуре (23±2)°С на маятниковом копре (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более При температуре (20±2)°С падающим грузом (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более	10 нет	Гарантируется Разрушения нет
6	Герметичность раструбных соединений при температуре(23±2)°С и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин	Без признаков разрушения и течи в соединениях	Разрушение и негерметичность отсутствуют

Марка сырья: полипропилен марки PP H030 GP паспорт качества №731 от 20.12.17
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64. НО8852 с 16.03.2018 по 15.03.2021

Заключение ОТК

Партия фитингов №0249/PP/18 соответствует требованиям ТУ 2248-002-52384398-2003.

Дата выпуска продукции ОТК 22.03.18 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер – лаборант		Борисов А.В.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------



Правила безопасности см. на обороте.