

**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(4872) 70-23-36****+7(4872) 70-34-35**

ООО «Политэк Пайп», 3000004, г.Тула, ул.Щегловская засека, д. 31. (4872)70-23-36

ОТК	Количество: -
Паспорт №356/18	Количество метров: 10000
Партия № 0356/50/18	Дата изготовления: 16 – 25.03.18 г.

Трубы из полипропилена для систем внутренней канализации



Труба ППК 50x1,8 – ТУ 2248-001-78546651-2006
(ГОСТ 32414-2013)

АЮ-64

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования по ТУ 2248-001-78546651-2006	Результат испытаний
1	Внешний вид, маркировка	Поверхность должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость не выходящие за пределы допусков.	Соответствует
2	Геометрические размеры	$d_1 = 50,0^{+0,4}$ $S_1 = 1,8^{+0,4}$	50,2 1,8-1,9
3	Изменение длины труб после прогрева, % не более	2,0	Гарантируется
4	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	25	Гарантируется
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100,0	Гарантируется
6	Сопrotивление удару: 6.1. При температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ на маятниковом копре (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более	10	Гарантируется
	6.2. При температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ падающим грузом (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более	нет	без разрушений
7	Герметичность раструбных соединений при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин	Без признаков разрушения и течи в соединениях	Разрушение и негерметичность отсутствуют

Марка сырья: полипропилен марки PP H030 GP паспорт качества №731 от 20.12.17
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64. НО8852 с 16.03.2018 по 15.03.2021

Заключение ОТК

Партия труб №0356/110/18 соответствует ТУ 2248-001-78546651-2006 (ГОСТ 32414-2013).

Дата выпуска продукции ОТК 26.03.2018 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Начальник лаборатории *Борис* Борисов А.В. Начальник ОТК *С.В.* Сапожников И.В.

Правила безопасности см. на обороте.