



АО «Первоуральский новотрубный завод»

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 26-20-07.

При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, тел. +7 (3439) 262-007 доб. 66859, E-mail: ofed.chernysheva@tmk-group.com

УТК-1601-А



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 096673/01

Выдан 22.05.2023

на трубы горячедеформированные

Распоряжение на отгрузку № 764

Получатель ООО "Компания "БИАНТ", 620908, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, п. ШУВАКИШ, ул. ЗЕЛЕНАЯ, 50 А

Трубы изготовлены по заказу № 1100178 /23

Отгрузка произведена 22.05.2023

в вагоне № 62328729

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74 протокол ПР 507-2007(переиздание)

№ партии	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Структура	Механические свойства					Технологические испытания			
		штук	метров*	кг**					Временное сопротивление разрыву, кгс/мм²	Предел текучести, кгс/мм²	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость t=-40 °C КСЧ Менаже, кгс/см²	Ударная вязкость t=-40 °C КСЧ Шарпи, кгс/см²	Спаивание	Раздача	Вторичное	Загиб
05M463	108 x 4 НК 8000	50	427,000	4380.0	20	38070			51	32	28	8.3	6.0	уд	уд	уд	уд
05M464	108 x 4 НК 8000	198	1757,500	18030.0	20	22882			51	32	28	9.2	5.7	уд	уд	уд	уд
05M465	108 x 4 НК 8000	44	383,600	3935.0	20	22882			51	32	28	9.8	5.3	уд	уд	уд	уд
									51	32	28	8.1	4.8	уд	уд	уд	уд
									51	32	28	9.0	6.8	уд	уд	уд	уд
												</					

*-определяется расчетом

** -определяется взвешиванием

Примечание: НД - измерная длина, МР - мерная длина, НБ - не более, НК - не менее, ПР - протокол, КН - кратные, КН - кратные, количество кратностей



