



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ553.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 4049 выдан 30 июня 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C	KCV -5°C			KCV -60°C
1	Тройник оцинкованный П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	439	269	24,3	66	84	67	-	1 440	576
2	Тройник оцинкованный П 57х4-45х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	12,9	12,4	19,4	18,6	22-203/66	441	265	24,1	69	84	67	-	468	304,2
3	Тройник оцинкованный П 76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	7,6	7,3	11,4	11	22-119/39	436	267	23,6	69	85	67	-	600	510
4	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,1	5,8	9,2	8,7	22-171/69	432	264	23	68	84	67	-	1 440	5 184
5	Тройник П 1-42,4х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	10,3	9,9	15,5	14,9	410/26	447	256	24,8	71	88	69	-	1 080	853,2
6	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	449	269	25	67	85	67	-	2 160	1 308,96
7	Тройник П 57х4-45х4-20 ГОСТ 17376-2001	12,9	12,4	19,4	18,6	22-203/66	442	268	23,6	71	83	66	-	1 440	1 139,04
8	Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,4	8	12,6	12	22-119/19	445	269	23,4	66	84	67	-	600	747
9	Тройник оцинкованный П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	6,1	5,8	9,2	8,7	22-171/69	440	253	23,9	72	90	75	-	240	552



Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
2	Труба 57х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300363970	6839	225271	АО "Синарский трубный завод"
3	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300353413/Г-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"
4	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3, 1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Белорусский металлургический завод"
5	Труба 42х3 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. № АК-494187/09	4629	833122	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
6	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
7	Труба 57х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300363970	6839	225271	АО "Синарский трубный завод"
8	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300353413/Г-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"
9	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3, 1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Белорусский металлургический завод"

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.6.1 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Щапин А.В.

