

Наименование продукции: Арматура в прутках
ГОСТ, СТО, ТУ: ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016
(марки / поставки / профили)

Станица: 525407 КРАСНОДАР-СОРТИРОВОЧНЫЙ

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ, АДРЕС ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РЕЗЕРВ - МАТРОС "350080, Краснодарский край, КРАСНОДАР, УЛ. ДЕМУСА, 20/1

Шифр СГМ
Масса, т. 66.020

Лист: 1
Листов: 2

Отгружаемые позиции										
№ пп	Поз. Зак.	Плавка	Партия	Марка	Профиль, размер, мм	Длина	Кол-во	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Номер матернала
1	10	192647	1011527 / 00	A500C	14	11700	7	27.670	27.712	WEB109796
2	10	192660	1011547 / 00	A500C	14	11700	1	3.940	3.946	WEB109796
3	10	192715	1011539 / 00	A500C	14	11700	1	4.160	4.166	WEB109796
4	10	192733	1011549 / 00	A500C	14	11700	1	3.030	3.036	WEB109796
Итого								10	38.800	38.860

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
№ пп	Состояние поставки	Отн. площадь рифления, фт	форма период. профиля
1,3	И1	0.07	2Ф
2	И1	0.08	2Ф
4	И1	0.09	2Ф

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ												
№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	N %	Сэкв %
1	0.21	0.16	0.53	0.028	0.014	0.10	0.12	0.28	0.013	0.001	0.007	0.35
2	0.22	0.10	0.38	0.019	0.013	0.12	0.11	0.24	0.014	0.001	0.006	0.34
3	0.22	0.10	0.41	0.015	0.018	0.14	0.12	0.26	0.012	0.002	0.009	0.34
4	0.19	0.16	0.53	0.018	0.023	0.13	0.12	0.29	0.012	0.002	0.010	0.33

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ							
№ пп	Предел текучести σ-т(0,2), вдоль Н/мм2	Предел прочности σ-в, вдоль Н/мм2	Относительное удлинение Δ-5, вдоль %	Относительное равномерное удлинение Δ-р, вдоль %	Отношение σ-в/σ-т(0,2), вдоль	Холодный изгиб, 180°, вдоль	Масса 1 метра кг
1	520/510	620/610	21/23	10/11	1.19/1.2	Уд/Уд	1.203/1.203
2	515/530	620/630	22.5/20	10/10	1.2/1.19	Уд/Уд	1.216/1.216
3	520/525	615/620	23/17	9/10	1.18/1.18	Уд/Уд	1.198/1.2
4	545/550	640/645	20.5/19.5	10/10.5	1.17/1.17	Уд/Уд	1.215/1.224

Примечание: Испытания сварных соединений согласно протокола №70 от 07.02.2018 г Испытательного центра «НИИ «Строительству» Москва, 2-я Институтская ул., д.6

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз. Зак	Плавка	Партия	Марка	Профиль, размер, мм	Длина	Кол-во	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Номер материала
5	30	1929/8	1012357 / 00	A500C	12	11700	2	7.960	7.972	
6	30	1929/19	1012358 / 00	A500C	12	11700	5	19.260	19.290	
		Итого					7	27.220	27.262	

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ пп	Состояние поставки	Отн. площадь рифления, ft	Форма период. профиля
5	И1	0.08	2Ф
6	И1	0.09	2Ф

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ


№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	N %	Сжж %
5	0.21	0.16	0.56	0.031	0.016	0.11	0.12	0.23	0.011	0.003	0.008	0.35
6	0.19	0.16	0.56	0.035	0.017	0.12	0.12	0.25	0.014	0.003	0.008	0.34

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пп	Предел текучести σ-т(0,2), влодь Н/мм2	Предел прочности σ-в, влодь Н/мм2	Относительное удлинение Δ-5, влодь %	Относительное равномерное удлинение Δ-р, влодь %	Отношение σ-в/σ-т(0,2), влодь	Холодный изгиб, 180°, влодь	Масса 1 метра кг
5	545/540	630/630	20.5/19.5	11.5/10	1.16/1.17	УмУд	0.873/0.873
6	565/565	645/645	19.5/20.5	10/10	1.14/1.14	УмУд	0.898/0.898

Примечание: Испытания сварных соединений согласно протокола №70 от 07.02.2018 г Испытательного центра «НИЦ «Строительство» Москва, 2-я Институтская ул., д.6

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и тех. условиям. Сертификат качества действителен только на территории СНГ. При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата



Штамп участка технического контроля (УТК)
Подписано электронной подписью, 5125
Контролер: Пахарь Е.В., 25.05.2019 10:32:37
АО «Северсталь-Сортный завод Балаково»
с.Быков Отгор, Шоссе Металлургов 2

Сайт для проверки сертификата
check.svezstal.ru

Используйте QR-код для проверки подлинности сертификата

Проверочный код 9020074271

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Партия	Пачка	Нетто	Брутто
1011527/00	11	3.050	3.056
1011527/00	12	4.140	4.146
1011527/00	17	4.010	4.016
1011527/00	18	4.050	4.056
1011527/00	19	4.140	4.146
1011527/00	20	4.140	4.146
1011527/00	22	4.140	4.146
1011539/00	18	4.160	4.166
1011547/00	23	3.940	3.946
1011549/00	29	3.030	3.036
1012357/00	30	4.220	4.226
1012357/00	32	3.740	3.746
1012358/00	10	3.980	3.986
1012358/00	12	4.260	4.266
1012358/00	15	3.130	3.136
1012358/00	17	3.720	3.726
1012358/00	19	4.170	4.176

ИТОГО	Мест	Нетто	Брутто
	17	66.020	66.122