

Наименование	Электроды ЛЭЗМР-ЗС 3,0mm
Тип по ГОСТу	Э46

ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9467-75	Ту 1272-075-01055859-2003
марка проволоки: св-08А		по ГОСТ-у

партия	вес т	дата	Углерод	Кремний	Марганец	Сера	Фосфор	Никель	Хром	Медь	Вольф.	Титан	Молиб.	Ванадий	Никобий	Железо	Азот	Временное сопротивление разрыву МПа не менее 460.6	Удлинение %	Ударная вязкость Дж / кв см не менее 76.4
900	0.480	19.02.16	0.08	0.17	0.45	0.016	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.1	21.4	96.0
890	1.080	19.02.16	0.10	0.22	0.58	0.013	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.8	22.2	103.9
898	2.900	19.02.16	0.08	0.19	0.45	0.013	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.1	21.2	93.1
770	0.680	16.02.16	0.08	0.16	0.40	0.015	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484.1	21.5	91.1
877	0.880	19.02.16	0.11	0.15	0.41	0.011	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.2	21.1	89.2
865	0.220	18.02.16	0.11	0.16	0.38	0.021	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.1	21.6	93.1

Наименование	Электроды ЛЭЗУОНИ 13/55 3,0mm
Тип по ГОСТу	Э50А

ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9467-75	Ту 1272-003-01055859-2003
марка проволоки: св-08А		по ГОСТ-у

партия	вес т	дата	Углерод	Кремний	Марганец	Сера	Фосфор	Никель	Хром	Медь	Вольф.	Титан	Молиб.	Ванадий	Никобий	Железо	Азот	Временное сопротивление разрыву МПа не менее 490.0	Удлинение %	Ударная вязкость Дж / кв см не менее 127.4
859	0.960	18.02.16	0.07	0.45	1.09	0.013	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.6	32.2	165.6
871	2.100	19.02.16	0.06	0.42	0.98	0.015	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.6	31.4	162.7
667	0.060	11.02.16	0.06	0.39	1.00	0.010	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.7	31.0	160.7

Начальник ОТК ООО "Лосиноостровский электродный завод"

ПЕРЕЩЕНКОВ А. В.

