



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №131/19	
Партия №0131/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 32х1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0131/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фозиль С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	-------------	---------------	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №132/19	
Партия №0132/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 40х1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0132/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокис С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №133/19	
Партия №0133/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 32x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07815. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Партия фитингов №0133/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------	---------------	--	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №134/19	
Партия №0134/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 40x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0134/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 4000
Паспорт №135/19	
Партия №0135/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 50x1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0135/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин С.И.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	---	------------	---------------	---	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 4000
Паспорт №136/19	
Партия №0136/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 50х3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0136/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фоккин С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 4000
Паспорт №137/19	
Партия №0137/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 50х1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Заключение ОТК

Партия фитингов №0137/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокін С.В.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №138/19	
Партия №0138/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 63x1 1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0138/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №139/19	
Партия №0139/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 63x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0139/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Инженер - лаборант

Вид

Ф.И.О. И.В.

Мастер ОТК

Саша

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №140/19	
Партия №0140/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 63х1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0140/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фонин С.Н.	Надзорник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №141/19	
Партия №0141/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 63x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0141/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	--	---------------	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №142/19	
Партия №0142/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 110x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0142/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фоккин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №143/19	
Партия №0143/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 110x1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Партия фитингов №0143/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин С.Н.	Исполнитель ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	-----------------	--	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №144/19	
Партия №0144/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 110x1 1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0144/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительна

Инженер - лаборант	Фомин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №145/19	
Партия №0145/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 110x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0145/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фомин С.Н.	Надзорщик ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №146/19	
Партия №0146/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 110x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3.5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0146/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.05.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №147/19	
Партия №0147/PP/19	Дата изготовления: 18 – 23.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Седелка 110x2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	черный	черный
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0147/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 24.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Филипп С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------

