



БАТИ АВТО
Группа Темас

сан-технические

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита, мм
или номер прокладки (детали)

Номер партии

Дата изготовления

Масса нетто

Количество мест в партии

по накладной
по накладной
ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см ³	1,8-2,0	1,91
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	15 (150)* 18 (180)	18,1 (181)
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в воде при температуре 100°С в течение 5 ч - в керосине при температуре 23°С в течение 5 ч	10 35	4,9 11,4
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см ²), %	5-15	6,8
5	Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см ²), %, не менее	35	57,5
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает
7	Устойчивость к изгибу	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен трескаться и давать трещины	—

Значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует ГОСТ 481-80

Представитель службы обеспечения качества и технологии

Служба обеспечения качества
ООО «БАТИ АВТО»

