

Гарантия изготовителя.

1. Изготовитель гарантирует соответствие шлангов требованиям ТУ 2554-002-75807507-2006 при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортировки.
2. Гарантийный срок хранения изделия — 2 года с момента изготовления. Порядковая неделя и год производства указан в маркировке на шланге.
3. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи.
4. Срок службы изделия — 1 год.

Шланг бытовой для подачи воды, армированный нейлоновой нитью, проверен и соответствует техническим характеристикам и конструкторской документации.

Отметка Технического Контроля:

СМЕНА 2017
ОТК БУРЦЕВ С



ПАСПОРТ

на шланг бытовой для подачи воды,
армированный нейлоновой нитью,
с присоединительной арматурой

«ЗИП-ФЛЕКС»

Производитель: ООО «Лаборатория водоснабжения»
391030, Рязанская обл., г. Спас-Клепики,
ул. Просвещения, д.30
Тел.: (49142) 2-41-39, факс: (49142) 2-65-11.

Представительство в г.Москве:
Компания «ЗИП-ФЛЕКС». Тел.: (495)741-68-99,
Тел./факс: (495)783-26-19.
<http://www.zip-flex.ru>; e-mail: info@zip-m.ru

Продукция застрахована

ИНГОССТРАХ
Ingosstrakh

Применение.

Шланги бытовые для подачи воды, армированные нейлоновой нитью, предназначены для заполнения водой стиральных и посудомоечных машин.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.AE95.H01720
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЗ №77.ОМ.03.255.П.003963.10.06

Технические характеристики.

Шланги бытовые, армированные нейлоновой нитью, изготавливаются с присоединительной арматурой: гайка-гайка, гайка-штуцер с размерами $\frac{3}{4}$ ".

1. Внутренний диаметр шланга	10,2(+/-0,2 мм)
2. Наружный диаметр шланга	15,5 мм (+/-0,6 мм)
3. Рабочее давление	20 кг/см ²
4. Рабочая температура	23 °C
5. Длина шланга	от 1,0 м до 5,0 м.

Используемые материалы.

1. Наружный слой шланга – поливинилхлорид (ПВХ)
2. Армирующая нить – нейлон (LC – POLYESTER)
3. Внутренний слой шланга – поливинилхлорид (ПВХ)
4. Гайка – полиамид (NYLON 6.6) стеклонаполненный
5. Ниппеля, штуцер – полиамид (NYLON 6.6)
6. Резиновые прокладки – СКЭПТ ГОСТ 5496 (EPDM)

Указания по эксплуатации.

1. Перед монтажом шланг, хранившийся при отрицательной температуре, выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
2. При монтаже необходимо:
 - а) избегать перегибов шланга.
 - б) исключать трение о предметы, не допускать скручивания шланга.
 - в) соблюдать норму минимального радиуса изгиба шланга не менее 10-кратного диаметра шланга.
3. Присоединительная арматура шланга затягивается при монтаже без использования инструмента.
4. Запрещается производить демонтаж шланга, находящегося под давлением.

Транспортировка и хранение.

1. Шланги в упаковке могут транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок.
2. Условия хранения в закрытых помещениях – согласно группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.
Изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина или воздействия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материалы, из которых изготовлен шланг.