

ПАСПОРТ № 5/и

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида ГОСТ Р 51613-2000

Наименование: Труба напорная AQUAVUVA НПВХ 125 Р SDR 26 d160×6.2 питьевая ГОСТ Р 51613-2000

Партия № 119 Дата производства 20.09.18 Количество, м 570

Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1. Внешний вид поверхности, маркировка	Соответствие контрольному образцу	
2. Размеры труб, мм - наружный диаметр - толщина стенки - овальность	<u>160</u> <u>6,2</u> <u>не более 3,2</u>	<u>160</u> <u>6,2</u> <u>соответс</u>
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее: - 20 °С, начальное напряжение 42 МПа - 20 °С, начальное напряжение 35 МПа - 60 °С, начальное напряжение 12,5 МПа	1 100 1000	<u>1</u> <u>100</u> <u>1000</u>
4. Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, % не более	10	<u>соответс</u>
5. Изменение длины труб после прогрева, % не более	5	<u>соответс</u>
6. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	49	<u>соответс</u>
7. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	25	<u>соответс</u>
8. Температура размягчения по Вика, °С не менее	78	<u>соответс</u>
9. Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее - 20 °С, при давлении 4,2×МОР, МПа - 20 °С, при давлении 3,2×МОР, МПа	1 1000	<u>1</u> <u>1000</u>
10. Непрозрачность, % не более	0,2	<u>соответс</u>
11. Хранение	ГОСТ 15150	<u>соответс</u>
12. Гарантийный срок хранения	2 года со дня изготовления	<u>соответс</u>

Закключение ОТК: Изделие соответствует требованиям ГОСТ 51613-2000

Инспектор по качеству /Крюков В.А./

Начальник производства /Левченя Р.С./

