



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.А553.В.00204/20 от 16.12.2020 г. по 15.12.2025 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.А553.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 7751 выдан 07 декабря 2022 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380- 2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{тп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{тп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительн ое удлинение δ ₅ , %	Относительн ое сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C	KCV -5°C			KCV -60°C
1	Тройник оцинкованный П45х2,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001**	9,3	8,9	14	13,4	904/19	447	271	24,6	-	87	68	-	1 200	360

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 45х4 ст.20 ГОСТ 8732-78	серт.АК-521646/008	316	931169	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

**Покрывается цинковое термодиффузионное по ГОСТ Р 9.316-2006

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Щапин А.В.

