



ПРОМСОРТ
КАЛУГА

Грузополучатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М"

Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга", Российская Федерация
142153, Рф, Московская область, г. Подольск, д.
Большое Толпино, ул. Промышленная, корпус 7

Заказ № 0040642364

Договор 11.103837.223 от 18.10.2022

Станция назначения:

Трансп. средство № 58659020

Гривно

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга", "ООО "ПромСорт-Калуга", Рф,
249020, ул. Лыскина, владение 6, строение 1, село
Воросно, Боровский район, Калужская область

Наименование продукции:

Прокат арматурный для железобетонных конструкций.
Технические условия

Вид упаковки: Пакеты

№ п/п	№ поз.	№ плавки	Класс проката	Требования к химическому составу	Технические требования	Профильный стандарт	Размер профиля	Длина, мм	Сорт	Кол-во мест	Вес нетто, т	Вес брутто, т
1	1	2306056	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	14	МД	1С	17	54,616	54,752
2	1	2306088	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	14	МД	1С	5	14,264	14,304

Дополнительные технические требования:

Форма периодического профиля-2Ф. Группа предельных отклонений по массе 1 м длины-ОМ1. Условия отбора и подготовки проб-И1. Способ производства-2.

Качественные характеристики:

Химический состав, %:

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N ₂	Mo	V	Al	Ti	Сeq, с учетом 6.1.4.4
1	0.21	0.52	0.17	0.022	0.027	0.16	0.13	0.21	0.009	0.013	0.003	0.002	0.001	6.1.4.4
2	0.21	0.52	0.16	0.020	0.029	0.13	0.11	0.20	0.009	0.010	0.002	0.001	0.001	0.36

Статистические показатели механических свойств ГОСТ 34028-2016:

№ п/п	Номинальный диаметр	σ_T , Н/мм ²		σ_B , Н/мм ²		σ_B/σ_T		δ_5 , %		δ_{max} , %		f_R	
		$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So
1	14	579	13.3	664	11.6	1.15	0.012	21.8	3.57	9.5	1.14	0.085	0.0035
2	14	579	13.3	664	11.6	1.15	0.012	21.8	3.57	9.5	1.14	0.085	0.0035

Примечания: Прокатная маркировка № 37

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям


Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия зарегистрирован в Системе "Мосстройсертификация" № RU.MCC.240.445.37920 от 26.09.2023.

Срок действия с 26.09.2023г. по 30.09.2024 г.

Результаты радиационного контроля. Удельная активность радионуклидов соответствует табл. Приложения № 4 СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ 99-2010

Масса свинца, шестивалентного хрома и ртути не превышает 0,1% каждого элемента. Массовая доля кадмия не превышает 0,01%.

Допускается неограниченное использование металла



Документ подписан электронной подписью

Номер: 03D0E18F0064AF1F8B46AFBD85F8C464E

Владелец: Рошка А.В.

Срок действия: 07.12.2022 - 07.12.2023



Лист 1

Листов 1

Всего мест: 22

Всего вес нетто: 68,880

Всего вес брутто: 69,056

Механические свойства и технологические испытания:

Временное сопротивление, Н/мм ²	Предел текучести, Н/мм ²	Соотношение $\sigma_B/\sigma_{0.2}$	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительная площадь смятия ребра, f_R	Изгиб в холодном состоянии
672	584	1.15	21.5	0.074	ВЫД.
665	581	1.14	21.5	0.074	ВЫД.

