

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 0307

Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита, мм
или номер прокладки (детали)

1,0

Номер партии

0307

Дата изготовления

02.08.2022 г.

Масса нетто

по накладной

Количество мест в партии

по накладной

ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см ³	1,8-2,0	1,84
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	15 (150)* 18 (180)	15,4 (154)
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в воде при температуре 100°C в течение 5 ч. - в керосине при температуре 23°C в течение 5 ч	10 35	7,3 76,6
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см ²), %	5-15	10,7
5	Восстановливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см ²), %, не менее	35	46,0
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает
7	Устойчивость к изгибу	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины	нет

*-значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует ГОСТ 481-80

Представитель службы обеспечения качества и технологии

