

ФИЛИАЛ №2 «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОНЕЦК»

QUALITY CERTIFICATE № 31126 DATE 18.08.23		Receiver: Грузополучатель: Начальник станции	
ФИЛИАЛ №2 «ЕМЗ» ООО «ЮГМК ДОНЕЦК»		Production order N: 97608411931-1 Заводской заказ №:	
Fax Phone E-mail	EM3-1723	Mfg. Contract 2-ПП-ЕМЗ от 28.12.22 Спецификация № СМСМ-001662 №(контракт) Order №(Договор №) 2-ПП-ЕМЗ от 28.12.22	

RW-Car №					Description of Goods(Наим.товара)			ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005	
№ вагона 64469364					Уголок В-75x75x6.0ГОСТ 8509-93				
					Ст3пс 5 ГОСТ 535-2005				
№ Плавки	Steel Grade	К	К	Шифр	Dimentions, mm(Размеры)		No of bundles (pcs)	Weight(Bec), mt	
	Марка стали				Профиле размер	Length (Длина)		Gross	Net
№ Heat		л	а	Продукции			Кол-во пачек, мот		
1 130153 *	Ст3пс		5	П79306Р10000000	75x75x6	12000	15	66,980	66,617
2 130152 *	Ст3пс		5	П79306Р10000000	75x75x6	12000	1	1,970	1,953
Итого							16	68,950	68,570
Всего							16	68,950	68,570

Chemical Composition(Химический состав), %

Плавка	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Al	As	Ti	Сэв
130153	0,200	0,530	0,120	0,005	0,007	0,020	0,010	0,020	0,009	0,004	0,003	0,000	0,290
130152	0,200	0,550	0,120	0,005	0,008	0,020	0,010	0,010	0,008	0,004	0,002	0,000	0,290

Quality characteristics of goods

Показатели качества товара

№	Mechanical properties					Impact strength								Technological tests			
	Tensile strength	Yield point	Elongation	Beducing	Hardness	Ударная вязкость KCU								Bend	Micro Structure		
	Время сопротивления разрыву Н/мм2	Предел текучести Н/мм2	Относит. удлинения %	Относит. сужения %	Твердость НВ	Т - 20				После механического старения				Холодный изгиб	Микро структура		
1	450	320	33			137	139	131	128	109	114	110	112	УД			
2	440	295	33			132	137	130	132	123	115	112	117	УД			

Remarks(Примечание)

Хомуты разового пользования.

Контролер

С.П. ТАРИКОВ
 Signature(Подпись)

Жд.тариф в.т.ч.



18.08.2023 18:38:56

