

Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский Фланцевый Завод"

ИНН 7449126805, КПП 744901001, 454010, Челябинская обл, Челябинск г, Енисейская ул, дом № 53Ж, р/с 40702810938090001476, в банке ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046577964, к/с 30101810100000000964

Паспорт качества № 1064123

Заказчик : Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект", ИНН 7736192449, КПП 774950001, 142701, Московская обл, Ленинский городской округ, Видное г, Белокаменное ш, дом № 1, корпус 4, оф.50

19.05.2023 г.

№ п/п	Наименование	Механические свойства					Кол-во	Масса, кг	Марка стали	ГОСТ / ТУ
		Предел прочности	Предел текучести	Относительно удлинения	Относительно сужения	Ударная вязкость				
1	Фланец LD 200-16-01-1-В-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств					400	3 860,000	Сталь 20	ГОСТ 33259
2	Фланец LD 125-16-01-1-В-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств					420	2 608,200	Сталь 20	ГОСТ 33259
3	Фланец LD 50-16-01-1-В-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств					3 740	8 938,600	Сталь 20	ГОСТ 33259

Химический состав в % (ГОСТ 1055-88)						
C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni
0,17÷0,24	0,17÷0,37	0,35÷0,65	0,035	0,03	0,25	0,3
Твердость материала по Бринеллю: 163 МПа						

Соответствует требованию нормативных документов ГОСТ 33259.

Проверка на неразрушающий контроль	дефектов не обнаружено
------------------------------------	------------------------

Начальник ОТК : _____

