



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.A553.B.020204/20 от 16.12.2020 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.A553.B.03442/22 от 04.02.2022 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 7080 выдан 10 ноября 2022 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства					Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/м ²				
											KCU -40°C			KCU -5°C	KCU -60°C
1	Тройник П219х6-133х5 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001	7,2	6,9	10,8	10,4	22-165/171	511	308	27,5	-	-	85	66	21	270,9
2	Тройник П219х6-159х6 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,8	9,3	22-165/195	503	306	27,5	-	-	88	70	180	2 886,84
3	Тройник П 1-26 9х2,6 ст.20 ГОСТ 17376-2001	16,9	16,1	25,4	24,2	21-226/12	441	258	23,1	-	87	69	-	3 900	1 404
4	Тройник П1-33,7х2,3 ст.20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	21-226/10	447	263	23,9	-	88	70	-	1 800	1 152
5	Тройник П159х4,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001	4,6	4,4	6,9	6,6	22-70/77	441	256	24,1	-	89	70	-	3	18
6	Тройник П57х3 ст.20 ГОСТ 17376-2001	10,3	9,9	15,5	14,9	727/78	449	269	26	-	85	66	-	1 440	872,64
7	Тройник П159х4,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001	4,6	4,4	6,9	6,6	22-131/77	441	256	24,1	-	89	70	-	188	1 128



Сведения о полуфабрикate*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 219x7 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №АК-075324/01	035197	1R1705	АО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 219x7 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №АК-086887/01	055564	2328	АО "Первоуральский новотрубный завод"
3	Труба 273x3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. №121809/14	Г2007	1R0050	АО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 34x2,5 ст.20 ГОСТ 8734	Серт. № АК- 494877/09	6773	5379	АО "Первоуральский новотрубный завод"
5	Труба 159x5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1276/2	1009	2R2283	ОАО "ЧТПЗ"
6	Труба 57x3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
7	Труба 159x5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подлежащих контрольным органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.4.7 ГОСТ 17480-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Щапин А.В.

