



Общество с ограниченной ответственностью "УралТрубоДеталь"
454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту sert@utd74.ru



Сертификат соответствия № РОСС RU.АД80.К 00045 от 09.02.2024 г. по 09.02.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.А553.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН1.RU.1416.К00382 от 25.03.2024 г. по 24.03.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"

Паспорт № 1255/1 выдан 10 марта 2026 г.

Заказчик: ООО "ЦИКРОН"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380- 2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Код УТД	Механические свойства								Кол-во, шт	Масса, кг
								Временное сопротивл ение σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительн ое удлинение δ _s , %	Относитель ное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
												KCU -40°C	KCV -5°C	KCU -60°C	KCV -60°C		
1	Тройник П 76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	7,6	7,3	11,4	11	2022- 119/39	--	451	271	24,5	67	86	71	-	-	400	480

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Огранич. Серт №1300353413/Т-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

** форма паспорта кроме объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

ВРИО Начальника ОТК
Глухих А.И.



ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 13.03.2026 г.

Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»

Детали:

Тройник П76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001 - 400 шт

Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хроматированием светло-серый с голубоватым оттенком.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатного электролита цинкования.

Принял технолог

Анализ произвел

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

