



Общество с ограниченной ответственностью "УралТрубоДеталь"

454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7

Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Для проверки подлинности паспорта

вы можете написать на почту sert@utd74.ru

Сертификат соответствия № РОСС RU.АД80.К 00045 от 09.02.2024 г. по 09.02.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН1.RU.1416.K00382 от 25.03.2024 г. по 24.03.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"

Паспорт № 222 выдан 29 января 2026 г.

Заказчик: ООО "ЦИКРОН"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Код УТД	Механические свойства								Кол-во, шт	Масса, кг
								Временное сопротивл ение σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относитель ное удлинение δ _s , %	Относитель ное сужение Ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
												KCU -40°C	KCV -5°C	KCU -60°C	KCV -60°C		
1	Тройник П 108х4-76х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,8	6,5	10,2	9,8	24-1584/29	--	441	271	23,1	69	87	72	-	-	235	705
2	Тройник П 1-48,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	9	8,6	13,5	12,9	2024-169/18	189	444	268	23,5	67,8	83	66	-	-	108	108
3	Тройник П 1-48,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	9	8,6	13,5	12,9	2024-169/18	194	444	268	23,5	67,8	83	66	-	-	72	72
4	Тройник П 1-48,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	9	8,6	13,5	12,9	2024-169/18	191	444	268	23,5	67,8	83	66	-	-	420	420
5	Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001	11,9	11,4	17,9	17,1	25-6021/80	102	469	255	24,1	71	85	70	-	-	36	21,6
6	Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001	11,9	11,4	17,9	17,1	25-6034/80	204	442	251	23,6	71	87	72	-	-	24	14,4
7	Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001	11,9	11,4	17,9	17,1	25-6034/80	207	465	271	23,6	69	89	74	-	-	79	47,4
8	Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001	11,9	11,4	17,9	17,1	25-6025/80	--	441	265	23,6	69	83	66	-	-	1	0,6
9	Тройник П 108х4-89х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,8	9,3	2022-171/4	--	447	265	23,6	69	83	66	-	-	115	253
10	Тройник П 108х4-89х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,8	9,3	2024-95/44	--	447	265	23,6	69	83	66	-	-	18	39,6
11	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	2023-727/78	--	442	265	23,4	70	84	67	-	-	608	243,2

КОПИЯ
ВЕРНА

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
2	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № 4956793137/1	3912	330091	АО "Синарский трубный завод"
3	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № 4956793137/1	3912	330091	АО "Синарский трубный завод"
4	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № 4956793137/1	3912	330091	АО "Синарский трубный завод"
5	Труба 57х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 1300400104-1	3086	23370	АО "Синарский трубный завод"
6	Труба 57х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 1300400104-1	3086	23370	АО "Синарский трубный завод"
7	Труба 57х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 1300400104-1	3086	23370	АО "Синарский трубный завод"
8	Труба 57х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 1300400104-1	3086	23370	АО "Синарский трубный завод"
9	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3.1/4-1353/	223712	302428	ОАО "Белорусский металлургический завод"
10	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
11	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"

*Для деталей на давление P_r свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК

Щапин А.В.

М.П.



ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 09.02.2026 г.

Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»

Детали:

Тройник П 1-48,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001 – 600 шт

Тройник П 108х4-76х4-20 ГОСТ 17376-2001 – 235 шт

Тройник П 108х4-89х4-20 ГОСТ 17376-2001-133 шт

Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001-608 шт

Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001 -140 шт

Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хроматированием радужный с желто-зеленоватыми оттенками.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатного электролита цинкования.

Принял технолог _____

Анализ произвел _____

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

КОПИЯ
ВЕРНА

