



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 4226 выдан 10 июля 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких газообразных сред	Испытательное давление Р _{сп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства							Кол-во, шт	Масса, кг		
						Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительн ое удлинение δ _s , %	Относитель ное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²						
										KCV -40°C	KCV -5°C	KCV -60°C				
1	Тройник оцинкованный П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термоофузионное ГОСТ 9.301-2006	8,4	8	12,6	12	22-119/19	441	265	23,6	69	84	68	-	-	600	480
2	Переход П К-530х12-426х10-20 ГОСТ 17378-2001	5,6	5,3	8,4	8	23-1188/33	439	263	24,1	69	89	70	-	-	20	912
3	Тройник П 1-26.9х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	16,9	16,1	25,4	24,2	21-226/12	441	258	23,1	70	87	69	-	-	3 900	1 404
4	Тройник П 1-33.7х2,3-20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	439/10	447	263	23,9	69	88	70	-	-	1 800	1 152
5	Тройник П 1-42.4х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	10,3	9,9	15,5	14,9	410/26	447	256	24,8	71	88	69	-	-	2 160	1 706,4
6	Тройник П 45х2,5-20 ГОСТ 17376-2001	9,3	8,9	14	13,4	904/19	447	274	23,7	66	87	68	-	-	1 080	405



Сведения о популяризации*		Изготовитель	
№ п/п	Условное обозначение	Номер партии	Номер плавки
1	Труба 76x4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	4136	22569
2	Труба 426x14 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	3-2797	320427
3	Труба 27x2,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Г2007	1F9050
4	Труба 34x2,5 ст.20 ГОСТ 8734	6773	5379
5	Труба 42x3 ст.20 ГОСТ 8732-78	4629	833122
6	Труба 45x4 ст.20 ГОСТ 8732-78	316	931169

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается давлением Рг ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК

Цаплин А.В.

