



Испытательная лаборатория
ООО "Центр испытаний и метрологии"

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 03157-08/18-05-ИМ от 01.03.2019 года

Утвердил	С. В. Кудинов	
Испытал	А. П. Иванов	
Количество страниц	2 (без приложений)	
Испытательная лаборатория	Испытательная лаборатория ООО "Центр испытаний и метрологии"	
Адрес	111558, г. Москва, проспект Свободный, д. 33А, оф. 52	
Свидетельство о признании компетентности №	№ РОСС RU.31403.04ИБВ0.002	
Срок действия	до 21.12.2019 г	
Место проведения испытаний	398902, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2	
Цель испытаний	Подтверждение соответствия требованиям ТУ 20.30.22-004-53159841 Сантехническая уплотнительная паста AQUAFLAX NANO	
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО"	
Адрес	659332, Россия, Алтайский край город Бийск, улица Социалистическая, дом 21А	
Стандарт	ТУ 20.30.22-004-53159841-2019	
Методы испытаний	ТУ 20.30.22-004-53159841-2019	
Нестандартные методы	Не применяются	
Код ТН ВЭД	3214101009	
Тип объекта испытаний	Сантехническая уплотнительная паста AQUAFLAX NANO	
Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО"	
Адрес	659332, Россия, Алтайский край город Бийск, улица Социалистическая, дом 21А	
Акт отбора	б/н от 14.02.2019 г	
Дата получения образцов на испытания	19.02.2019 г	
Сроки проведения испытаний	19.02.2019 – 01.03.2019 г	

**КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Параметры	Заданные	При испытании
Температура воздуха	(25±10) °C	(22-23) °C
Относительная влажность	(45 – 80) %	(54-72) %
Атмосферное давление	(84,0 – 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сантехническая уплотнительная паста AQUAFLAX NANO

Номера пунктов требований по НД	НД на методы испытаний	Наименование видов испытаний и проверяемых параметров		Результаты испытаний
1	2	3		4
1.2.1	ТУ 20.30.22-004-53159841-2019	Характеристики		
		Внешний вид	Однородная вязкая масса светло зеленого цвета	С
		Вязкость	5000-10000	С
		Герметичность соединения при давлении воды – 1,2 МПа, воздуха – 0,6 МПа	отсутствие протечек	С
		Прочность соединения, при давлении воды – 1,2 МПа	отсутствие протечек	С
		Герметичность соединения после воздействия температур в интервале от минус 40°С до 60°С	отсутствие протечек	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная на испытания продукция: сантехническая уплотнительная паста AQUAFLAX NANO, производства: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО", адрес: 659332, Россия, Алтайский край город Бийск, улица Социалистическая, дом 21А, соответствует требованиям: ТУ 20.30.22-004-53159841-2019 Сантехническая уплотнительная паста AQUAFLAX NANO.