



ПРОМСОРТ
КАЛУГА

Грузополучатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М"

Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга", Российская Федерация

Заказ № 0040642364

Договор 11.103837.223 от 18.10.2022

Трансп.средство № 58659020

Гривно

Станция назначения:

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга", "ООО "ПромСорт-Калуга", РФ,
249020, ул. Лыскина, владение 6, строение 1, село
Воросно, Боровский район, Калужская область

Наименование продукции:

Прокат арматурный для железобетонных конструкций.
Технические условия

Вид упаковки: Пакеты

№ п/п	№ поз.	№ плавки	Класс проката	Требования к химическому составу	Технические требования	Профильный стандарт	Размер профиля	Длина, мм	Сорт	Кол-во мест	Вес нетто, т	Вес брутто, т
1	1	2306056	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	14	МД	1С	17	54,616	54,752
2	1	2306088	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	14	МД	1С	5	14,264	14,304

Всего вес нетто: 68,880

Всего вес брутто: 69,056

Дополнительные технические требования:

Форма периодического профиля-2Ф. Группа предельных отклонений по массе 1 м длины-ОМ1. Условия отбора и подготовки проб-И1. Способ производства-2.

Качественные характеристики:

Химический состав, %:

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N ₂	Mo	V	Al	Ti	Сeq, с учетом 6.1.4.4
1	0.21	0.52	0.17	0.022	0.027	0.16	0.13	0.21	0.009	0.013	0.003	0.002	0.001	6.1.4.4
2	0.21	0.52	0.16	0.020	0.029	0.13	0.11	0.20	0.009	0.010	0.002	0.001	0.001	0.36

Статистические показатели механических свойств ГОСТ 34028-2016:

№ п/п	Номинальный диаметр	σ_T , Н/мм ²		σ_B , Н/мм ²		σ_B/σ_T		δ_5 , %		δ_{max} , %		f_R	
		$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So	$\bar{X}$	So
1	14	579	13.3	664	11.6	1.15	0.012	21.8	3.57	9.5	1.14	0.085	0.0035
2	14	579	13.3	664	11.6	1.15	0.012	21.8	3.57	9.5	1.14	0.085	0.0035

Примечания: Прокатная маркировка № 37

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия зарегистрирован в Системе "Мосстройсертификация" № RU.MCC.240.445.37920 от 26.09.2023.

Срок действия с 26.09.2023г. по 30.09.2024 г.

Результаты радиационного контроля. Удельная активность радионуклидов соответствует табл. Приложения № 4 СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ 99-2010

Масса свинца, шестивалентного хрома и ртути не превышает 0,1% каждого элемента. Массовая доля кадмия не превышает 0,01%.

Допускается неограниченное использование металла



Лист 1

Листов 1


Всего мест: 22

Всего вес нетто: 68,880

Всего вес брутто: 69,056

Механические свойства и технологические испытания:

Временное сопротивление ов, Н/мм ²	Предел текучести ст, Н/мм ²	Соотношение ов/σ _{0.2}	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное удлинение δ _{max} , %	Относительная площадь смятия ребра, f _R	Изгиб в холодном состоянии
672	584	1.15	21.5	10.8	0.074	ВЫД.
665	581	1.14	21.5	8.5	0.074	ВЫД.



При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата

Контролер ОСК

Рошка А.В.

Документ подписан электронной подписью

Номер: 03D0E18F0064AF1F8B46AFBD85F8C464E

Владелец: Рошка А.В.

Срок действия: 07.12.2022 - 07.12.2023