



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00204/20 от 16.12.2020 г. по 15.12.2025 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 7672 выдан 05 декабря 2022 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Основное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{тп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{тп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											КСU -40°C	КСU -5°C			КСU -60°C
1	Тройник оцинкованный П76х3,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001**	7,6	7,3	11,4	11	22-119/39	448	266	24,5	-	83	66	-	1 007	1 409,8

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300353413/Т-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

**Покрытие цинковое термодиффузионное по ГОСТ Р 9.316-2006

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК

Щапин А.В.

