

Акционерное общество "Камский металлургический комбинат" (ТЭМПО), ИНН 1650239253, 423800, Татарстан, Респ. Набережные Челны, г. Промышленно-коммунальная зона промзона, Моторная ул. 38, тел. 8552201877, фс 40702810624-0000902 в банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВОГОРОДЕ БИК 040202637, ис 301018102000000000837



Камский металлургический комбинат



СМК: ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
ООО ЦС ДКС "Поволжье"

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № П230617-023

на продукт арматурный для железобетонных конструкций

Дата выдачи: 17.06.2023

Грузополучатель: ЗАО ТОО "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К"

Данные ТС -

Станция извлечения:

№ заказа -

| №<br>п/п | Обозначение класса,<br>профиля, НД                                                     | Кол-во | Длина,<br>м | Масса, т. | Номер<br>партии | Номер<br>плавки | Химический состав в % |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Механические свойства |       |       |       |       |      |      |      |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|
|          |                                                                                        |        |             |           |                 |                 | C                     | Si | Mn | S  | P  | Cr | Ni | Cu | V  | Mo | N                     | x1000 | x1000 | x1000 | x1000 | x100 | x100 | x100 | x100 | Предел<br>текучести,<br>Н/мм <sup>2</sup> | Временное<br>сопротивле-<br>ние, Н/мм <sup>2</sup> | Относ.<br>удлин., %<br>в отж. | Относ.<br>растяжени-<br>е, % | Измб |
|          |                                                                                        |        |             |           |                 |                 |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |       |       |       |       |      |      |      |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
| 1        | 2                                                                                      | 3      | 4           | 5         | 6               | 7               | 8                     | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18                    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23   | 24   | 25   |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
| 1        | Класс А500С, 16 мм,<br>И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1<br>ГОСТ 34028-2016<br>СТБ1704-2012 (S500) |        | 11,700      | 4,235     | 1550            | 233301          | 20                    | 14 | 55 | 27 | 10 | 13 | 11 | 19 | 2  | 16 | 10                    | 34    | 665   | 577   | 1,15  | 18,5 | 7,8  | выд  |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
| 2        | Класс А500С, 16 мм,<br>И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1<br>ГОСТ 34028-2016<br>СТБ1704-2012 (S500) |        | 11,700      | 4,068     | 1527            | 233241          | 19                    | 14 | 53 | 27 | 14 | 16 | 14 | 18 | 2  | 19 | 8                     | 34    | 759   | 682   | 1,11  | 14,0 | 5,6  | выд  |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
| 3        | Класс А500С, 16 мм,<br>И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1<br>ГОСТ 34028-2016<br>СТБ1704-2012 (S500) |        | 11,700      | 4,157     | 1550            | 233301          | 20                    | 14 | 55 | 27 | 10 | 13 | 11 | 19 | 2  | 16 | 10                    | 34    | 665   | 577   | 1,15  | 18,5 | 7,8  | выд  |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
| 4        | Класс А500С, 16 мм,<br>И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1<br>ГОСТ 34028-2016<br>СТБ1704-2012 (S500) |        | 11,700      | 4,155     | 1550            | 233301          | 20                    | 14 | 55 | 27 | 10 | 13 | 11 | 19 | 2  | 16 | 10                    | 34    | 665   | 577   | 1,15  | 18,5 | 7,8  | выд  |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
| 5        | Класс А500С, 16 мм,<br>И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1<br>ГОСТ 34028-2016<br>СТБ1704-2012 (S500) |        | 11,700      | 4,214     | 1550            | 233301          | 20                    | 14 | 55 | 27 | 10 | 13 | 11 | 19 | 2  | 16 | 10                    | 34    | 665   | 577   | 1,15  | 18,5 | 7,8  | выд  |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |
| Итого:   |                                                                                        |        |             |           |                 |                 | 20,829                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |       |       |       |       |      |      |      |      |                                           |                                                    |                               |                              |      |

Примечание:

Товар отгружен по фактическому весу. При перелике по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Продукция сертифицирована органами по сертификации: Мосгосстандартсертификация №RU.MSC.175.351.36997; ГП "СтройМедиаДоконт" №ВУД 12.02.01.09401696

Обозначения: И1-установка подготовки проб, СП2-способ производства, 2Ф-форма профиля, ОМ1-группа предельных отклонений по массе, ОБ1-точность по овальности.

Относительная площадь смятия поперечных ребер: fR-0,086.

Маркировка: класс А500 - IIII III IIII или А500 - IIII III IIII, №40 - IIII III IIII.

Статистические показатели прочностных свойств:  $S_{0.01} = 11,25$   $S_{0.05} = 11,8$   $\sigma_s = 576,64$



Распределитель работ

Служба технического контроля