

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №3388

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование: «Труба ПЭ 100 SDR17 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001»

Дата изготовления: 26.05.2022г.

Марка сырья: ПЭ100НТ11-9(ПЭ100)

Номер партии: 05036

Размер партии: 720м.

Размер трубы: отрезок 12м.

	Наименование показателя	Значение показателя по Гост	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм	90+0,6 мм	90,5
3.	Толщина стенки, мм	5,4+0,7 мм	5,9
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 500
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Термостабильность (время окислительной индукции), мин.	Более 20	Соответствует
10.	Овальность после экструзии, не более	1,8	Соответствует

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4).

Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖЗ).


Срок хранения у изготовителя 12 месяцев.

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Адрес производства: Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Дата выдачи: 14.06.22

ОТК  **КОНТРОЛЁР ОТК**
ВОРОНЦОВ А.А.

