

Номер партии		Дата	4.10.11
Масса нетто		Колеровка	Красно-коричневая

№ п.п.	Наименование показателей	Норма по ГОСТ-Р 51693-2000	Установлено анализами и испытаниями
1	Цвет пленки	оттенок не нормируется	соответствует
2	Внешний вид плёнки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной матовой или полуглянцевой	Соответ.
3	Условная вязкость при $(20 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла $(4.0009.0.015)$ мм, с. не менее	130	130
4	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	20
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60	70
6	Степень перетира, мкм, не более	40	40
7	Время высыхания до степени 3, не более - $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин - $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	35 24	12
8	Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,35	0,25
9	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50
11	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
12	Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
13	Расслаивание, мл, не более	5	4
14	Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, ч	48	48

Заключение: соответствует ГОСТ-Р 51693-2000

Начальник цеха: _____

Начальник ОТК: _____

Анализ произвел: _____

Производитель: ООО «НПФ Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, ХС, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефонам: 8-499-703-20-30, 8-496-794-40-85.