

ООО Остендорф Рус 140301 Россия, Московская область, город Егорьевск

Трубы и фитинги
для наружной канализации из поливинилхлорида

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Свойства	Стандарт	Обозначение	Единица измерения	Значение
Плотность	DIN 53479	ρ	г/см ³	1,39-1,40
Прочность на ударный изгиб с насечкой*	DIN 53453	a_k	кДж/м ²	3-4
Максимальное напряжение при изгибе	DIN 53452	σ_{bG}	Н/мм ²	95
Линейное напряжение	DIN 53455	σ_s	Н/мм ²	50-60
Деформация при разрыве	DIN 53455	ϵ_R	%	20-40
Коэффициент эластичности	DIN 53457	E	Н/мм ²	≥ 3000
Точка размягчения	DIN 53460	VSP/A	K	356
Коэффициент теплопроводности	DIN 52612	λ	Вт/К*м	0,15
Коэффициент линейного расширения	VDE 0304 часть 1.4	α	K ⁻¹	$8,0 \cdot 10^{-5}$
Водопоглощение	DIN 8061		мг/см ²	< 4

Выдерживаемое давление 0,5 Атм и изготавливаются по DIN EN 13476 и DIN EN 1401.
Российский сертификат соответствия РООС DE.MM04.H01163

Гарантийный срок эксплуатации труб и фитингов – два года с момента ввода здания в эксплуатацию.

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG



ООО «Остендорф Рус»
140301 Россия Московская область
г. Егорьевск, ул. Минчурина 29
ИНН 5011031842
КПП 501101001
ОГРН 1105011000709

T +7 (495) 600-4437
E info@ostendorf-rus.ru
W www.ostendorf-rus.ru

Банковские реквизиты

ООО Дойче Банк, Москва
БИК 044525101
ИНН/КПП Банка
7702216772/997950001
SWIFT CODE : DEUTRUMM

к.с. 30101810100000000101
р.с. 40702810300000000889
(руб) р.с.
40702978700000001139(евро)
ОГРН Банка: 1027739369041