



Общество с ограниченной ответственностью  
**«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»**

ИНН КПП 7733322820/773301001,

125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д16, офис 1406Б

тел. (495) 617-17-17, info@mkpsm.ru. (входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.HO03.B.00013/19



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3257**

**Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001**

Наименование: «Труда ПЭ 100 SDR11 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001»

Дата изготовления: 18.04.2022г.

Марка сырья: ПЭ2НТ11-9(ПЭ100)

Номер партии: 04023

Размер партии: 2500м

Размер трубы: бухта 100м.

|     | Наименование показателя                                                                                        | Значение показателя по Гост | Значение показателя фактическое |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Внешний вид                                                                                                    | Таблица 5 п.1               | Соответствует                   |
| 2.  | Средний наружный диаметр, мм                                                                                   | 40+0,4 мм                   | 40,3                            |
| 3.  | Толщина стенки, мм                                                                                             | 3,7+0,5 мм                  | 4,0                             |
| 4.  | Относительное удлинение при разрыве, % не менее                                                                | 350                         | Более 500                       |
| 5.  | Изменение длины труб после прогрева, % не более                                                                | 3                           | Соответствует                   |
| 6.  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее | 100                         | Соответствует                   |
| 7.  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 165                         | Соответствует                   |
| 8.  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 1000                        | Соответствует                   |
| 9.  | Термостабильность (время окислительной индукции), мин.                                                         | Более 20                    | Соответствует                   |
| 10. | Овальность после экструзии, не более                                                                           | 1,4                         | Соответствует                   |

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4).

Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖ3).

Срок хранения у изготовителя 12 месяцев.

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Адрес производства: Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Дата выдачи: 18.07.22

ОТК КОНТРОЛЁР ОТК  
Воронцов П.А.

