



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»



ИНН/КПП 7733322820/773301001,  
125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д.16,офис 1406Б  
тел. (495) 617-17-17, [info@mkpsm.ru](mailto:info@mkpsm.ru).(входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)  
Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.HO03.B.00013/19

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №599.2

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование: ПЭ 100 SDR13,6 25х2,0 ГОСТ 18599-2001

Дата изготовления: 23.03.2020г.

Марка сырья: ПЭ100 2НТ11-9

Номер партии:4585

Размер партии: 8000м.

|                                                                                                | Наименование показателя                                                                                        | Значение показателя по Гост | Значение показателя фактическое |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                                             | Внешний вид                                                                                                    | Таблица 5 п.1               | Соответствует                   |
| 2.                                                                                             | Средний наружный диаметр, мм                                                                                   | 25+0,3 мм                   | 25                              |
| 3.                                                                                             | Толщина стенки, мм                                                                                             | 2,0+0,4 мм                  | 2,1                             |
| 4.                                                                                             | Относительное удлинение при разрыве, % не менее                                                                | 350                         | 450                             |
| 5.                                                                                             | Изменение длины труб после прогрева, % не более                                                                | 3                           | Соответствует                   |
| 6.                                                                                             | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее | 100                         | Соответствует                   |
| 7.                                                                                             | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 165                         | Соответствует                   |
| 8.                                                                                             | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 1000                        | Соответствует                   |
| 9.                                                                                             | Овальность после экструзии, не более                                                                           | 1,2                         | Соответствует                   |
| Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(навесы) и 8(открытые площади). |                                                                                                                |                             |                                 |
| Гарантийный срок:2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения. |                                                                                                                |                             |                                 |

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

ОТК \_\_\_\_\_ Мугинов В.Р

Дата выдачи \_\_\_\_\_ 23.03.2020 г.

