


Общество с ограниченной ответственностью
«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

ИНН КПП 7733322820/773301001,

125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д16, офис 1406Б

тел. (495) 617-17-17, info@mkpstm.ru (входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.HO03.B.00013/19



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3248

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование: «Труба ПЭ 100 SDR11 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001»

Дата изготовления: 17.04.2022г.

Марка сырья: ПЭ100НТ11-9(ПЭ100)

Номер партии: 04019

Размер партии: 1600м.

Размер трубы: бухта 100м.

	Наименование показателя	Значение показателя по Гост	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм	63+0,4 мм	63,1
3.	Толщина стенки, мм	5,8+0,7 мм	6,4
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 453
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч. не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч. не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч. не менее	1000	Соответствует
9.	Термостабильность (время окислительной индукции), мин.	Более 20	Соответствует
10.	Овальность после экструзии, не более	1,5	Соответствует

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4).

Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖ3).

Срок хранения у изготовителя 12 месяцев.

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Адрес производства: Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Дата выдачи: 11.07.22

ОТК

Контролёр ОТК
Воронцов П.А.

