



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ**ОГРН 1137154009772 ИНН/КПП 7116510268/711601001
301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
станция «Заводской парк», стр. 5Телефон: +7 (48762) 2-14-35
Факс: +7 (48762) 2-14-37
nzpt@polyplastic.ru

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.И00104 от 19.10.2017

**Паспорт качества № 290**

Трубы из непластифицированного
поливинилхлорида со
структурированной стенкой для
систем наружной канализации
ТУ 2248-050-73011750-2016 с изм. №№
1, 2

Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ85.Н13966 от 25.01.2017

Условное обозначение продукции: **Труба НПВХ 110 х 3,2 х 3000 SN4**

№ партии:

38-18-21003

Дата изготовления:

с 20.03.2018 по 22.03.2018

Размер партии, шт:


1 500

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 2, п.1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр, dem, мм	110+0,3	110,3
3	Толщина стенки, es, мм	3,2+0,6	3,2
4	Овальность после экструзии, мм, не более	2,2	0,5
5	Толщина стенки, es, мм, не менее	0,4	0,4
6	Средний внутренний диаметр раструба, dsm, мм, не менее	110,4	110,5
7	Толщина стенки раструба, es, мм, не менее	2,0	2,2
8	Глубина захода раструба, A, мм, не менее	32	48
9	Зона уплотнения, C, мм, не более	26	25
10	Ударная прочность при температуре 0°C (средняя высота разрушения), мм, не менее	1000	1400
11	Кольцевая жесткость, SN, кН/м2, не менее	4,0	4,87
12	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	Не должно быть: - трещин; - расслоений внутренней и наружной стенки; - остаточных короблений, изломов и углублений	Отсутствие трещин, расслоений внутренней и наружной стенки, остаточных короблений, изломов и углублений
13	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	5,0	5,0

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
14	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: а) при давлении воды 50 кПа (0,5 бар); б) при отрицательном давлении минус 30 кПа ((-0,3) бар)	а) без протечек в течение 15 мин; б) повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин	а) протечки отсутствуют; б) выдерживает
Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, разд. 10 в условиях 5 (навесы). Допускается хранение в условиях 8 (открытые площадки) сроком не более 12 мес			
Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления			

Заключение: Качество Труб из непластифицированного поливинилхлорида со структурированной стенкой для систем наружной канализации соответствует требованиям ТУ 2248-050-73011750-2016 с изм. №№ 1, 2.

Заведующий лабораторией
(должность, подразделение)


(подпись)

Тихонова И.А.
(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

Рег.№ УП-00461400

