



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

B07				C70-C72 Химический состав, %											
№ плавки (год)	№ партии	№ протокола	№ образца	Тип испытания	C x 100	Mn x 1	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100			
Норматив															
204346 (2021)					Плавочный	19	0.40	21	11	6	3	2			
208130 (2021)				Плавочный	20	0.44	22	8	5	3	3	6			
B07				C10-C29 Испытания на растяжение									C30-C34		
№ плавки (год)	№ партии	№ протокола	№ образца	Тип испытания	ЕИ текуч. и прочн.	Предел текучести	Предел прочности	Удлинение, %	Сплющивание						
Норматив															
204346 (2021)	1160301				Партионное	Н/мм ²	354.2	454.1		32.0	Удовлетворительно				
208130 (2021)	1060501			Партионное	Н/мм ²	287.5	398.6	32.4	Удовлетворительно						
208130 (2021)	2100504			Партионное	Н/мм ²	335.8	456.3	30.4	Удовлетворительно						



АО "Таганрогский
металлургический завод"
347928, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Заводская 1
e-mail: fax@tagmet.ru, телефон:
8(8634) 65-00-30

Сертификат №

Заказ №

Фактура №

Спецификация №

Договор №

Грузополучатель

250126/0126-21057

550652

128

T-EM-0169

Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект", 142701, Московская область, г. Видное, ш. Белокаменное, д. 1, к. 4, помещ. 50

Транспортное средство №

Дата отгрузки

Дата спецификации

Дата договора

Лист

Листов

M658TX61

24.05.2021

12.05.2021

09.06.2018

3

3

УЗ 101204

Дата вступления в силу

QR code

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

B07				D02-D04 Гидроиспытания			
№ плавки (год)	№ партии	№ протокола	№ образца	Продолжительность, с	EN давления	Давление	
Норматив							
204346 (2021)	1160301			5	МПа	3	
208130 (2021)	1060501			5	МПа	3	
208130 (2021)	2100504			5	МПа	3	

B03 Виды контроля							Примечания
Визуальный контроль	Контроль резьбы	Толщинометрия	Упаковка		Маркировка	Неразрушающий контроль	
			Пакеты	Подпись			
Да	Не предусмотрено	Да			Не предусмотрено	Да	
Подтверждение независимой инспекцией (М.П.)		ОТК / АО "ТАГМЕТ"				/Кутовая С.Ю./	
Трубы подвергнуты сплошному контролю качества сварного шва и корпуса физическим методом без разрушения. Герметичность гарантируется. Прочность сварного шва не ниже прочности металла. "Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте группы ТМК в разделе "Контакты/обратная связь" по адресу https://www.tmk-group.ru/poll/8 . Ваше мнение важно для нас!"							

АО «ТАГМЕТ»
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
ТСЦ