



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.AE553.B.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 4050 выдан 29 июня 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _и , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _и , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства					Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление σ _{0,2} , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C			KCU -5°C	KCU -60°C
1	Тройник оцинкованный П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термоофузионное ГОСТ 9.301-2006	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	439	269	24,3	66	84	67	-	720	288
2	Тройник П 1-26,9х2-20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	437/8	445	265	24,1	69	88	69	-	7 800	2 496
3	Тройник П 1-33,7х2,3-20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	439/10	447	263	23,9	69	88	70	-	3 600	2 304
4	Тройник П 1-42,4х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	10,3	9,9	15,5	14,9	410/26	447	256	24,8	71	88	69	-	1 080	853,2
5	Тройник П 1-42,4х3,2-20 ГОСТ 17376-2001	15,1	14,5	22,7	21,8	21-213/27	447	256	24,5	68	89	70	-	1 080	1 188
6	Тройник П 159х4,5-108х4-20 ГОСТ 17376-2001	5,2	5	7,8	7,5	22-45/94	441	268	23,6	66	85	67	-	336	2 016
7	Тройник П 159х4,5-20 ГОСТ 17376-2001	4,6	4,4	6,9	6,6	22-45/177	441	256	24,1	66	85	68	-	112	672
8	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	449	269	25	67	85	67	-	2 880	1 745,28
9	Тройник П 76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	7,6	7,3	11,4	11	22-119/39	439	265	23,7	71	84	67	-	1 200	1 440
10	Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,4	8	12,6	12	22-119/19	445	269,102	23,4	66	84	67	-	600	747



Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
2	Труба 27х2,5 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. № АК-197566/09	В164	833568	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
3	Труба 34х2,5 ст.20 ГОСТ 8734	Серт. № АК-494877/09	6773	5379	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 42х3 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. № АК-494187/09	4629	833122	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
5	Труба 42х3,5 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. №АК-417505/09	6889	1R7240	АО "Первоуральский новотрубный завод"
6	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"
7	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
8	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300353413/П-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"
9	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300353413/П-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"
10	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1300353413/П-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подлежащих контролю в органах надзора
 Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001
 Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
 Шагин А.В.

