



Общество с ограниченной ответственностью
«Завод полимерных труб»
(ООО «Завод полимерных труб»)
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2, пом. XIV, комната 65
ИНН: 7722370589, КПП: 772201001,
Р/С:40702810702360000496 в банке «АЛЬФА-БАНК» (АО), г. Москва
К/С 30101810200000000593, БИК: 044525593
web-caйм: www.fdplast.ru , e-mail: zavod@fdplast.ru

Паспорт № 383/12

Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой
для безнапорных трубопроводов ГОСТ Р 54475-2011

Наименование и условное
обозначение изделия:

SN 8-9 133/110

Партия: 17383

Дата изготовления: 19.09.17 - 24.09.17

Количество, м: 84

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТу	Значение показателя фактически
1. Внешний вид поверхности	Табл.2	Соответствует
2. Кольцевая жесткость труб, кН/см ² , не менее	8,0	9,5
3. Средний наружный диаметр D, не более, мм	135	133
4. Средний внутренний диаметр d, не менее, мм	95	110
5. Стойкость к удару падающим грузом	отсутствие повреждений	Соответствует

Заключение ОТК: Качество труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой
для безнапорных трубопроводов соответствует требованиям ГОСТ Р 54475-2011

Контролер ОТК:  Трескунов Е.К.

« 24 » 08 2018г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Завод полимерных труб»
(ООО «Завод полимерных труб»)
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2, пом. XIV, комната 65
ИНН: 7722370589, КПП: 772201001,
Р/С:40702810702360000496 в банке «АЛЬФА-БАНК» (АО), г. Москва
К/С 30101810200000000593, БИК: 044525593
web-caim: www.fdplast.ru , e-mail: zavod@fdplast.ru

Паспорт № 126/18

Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой
для безнапорных трубопроводов ГОСТ Р 54475-2011

Наименование и условное
обозначение изделия:

SN 8-9 190/160

Партия: 18126

Дата изготовления: 20.08.18 - 23.08.18

Количество, м: 30

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТу	Значение показателя фактически
1. Внешний вид поверхности	Табл.2	Соответствует
2. Кольцевая жесткость труб, кН/см ² , не менее	8,0	8,5
3. Средний наружный диаметр D, не более, мм	195	180
4. Средний внутренний диаметр d, не менее, мм	155	160
5. Стойкость к удару падающим грузом	отсутствие повреждений	Соответствует

Заключение ОТК: Качество труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой
для безнапорных трубопроводов соответствует требованиям ГОСТ Р 54475-2011

Контролер ОТК:  Трейбер Е.В.

«24» 08 2018г.