

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №3437**

**Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001**

**Наименование трубы:** «Труба ПЭ 100 SDR17-225\*13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001»

**Дата изготовления:** 28.06.2022г.

**Марка сырья:** ПЭ2НТ11-9(ПЭ100)

**Номер партии:** 06056

**Размер партии:** 1200м.

**Размер трубы:** отрезок 12м

|     | Наименование показателя                                                                                        | Значение показателя по НД | Значение показателя фактическое |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Внешний вид                                                                                                    | Таблица 5 п.1             | Соответствует                   |
| 2.  | Средний наружный диаметр, мм                                                                                   | 225+1,4 мм                | 226,0                           |
| 3.  | Толщина стенки, мм                                                                                             | 13,4+1,5 мм               | 14,9                            |
| 4.  | Относительное удлинение при разрыве, % не менее                                                                | 350                       | 500                             |
| 5.  | Изменение длины труб после прогрева, % не более                                                                | 3                         | Соответствует                   |
| 6.  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее | 100                       | Соответствует                   |
| 7.  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 165                       | Соответствует                   |
| 8.  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 1000                      | Соответствует                   |
| 9.  | Термостабильность (время окислительной индукции), мин.                                                         | Более 20                  | Соответствует                   |
| 10. | Овальность после экструзии, не более                                                                           | 4,5                       | Соответствует                   |

**Хранение:** Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4).

Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖЗ).

Срок хранения у изготовителя 12 месяцев.

**Гарантийный срок:** 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

**Адрес производства:** Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Дата выдачи: 30.06.22

ОТК

КОНТРОЛЕР ОТК  
Воронцов П.А.

