



# AQUAPLAST

ООО «АКВАПЛАСТ»

ИНН 9102223901, КПП 910201001, ОГРН 1179102001539

р/счёт 40702810802830002345, БИК 044525593

к/счёт 30101810200000000593

295001, РК, г. Симферополь, ул. Ленина 39 офис 3

## ПАСПОРТ №57

### Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида ГОСТ Р 51613-2000

Наименование: Труба напорная AQUAVIVA НПВХ 125 Р SDR 26 d110×4.2 питьевая ГОСТ Р 51613-2000

Партия № 57

Дата производства 22.03.2023

Количество, м 3500

| Наименование показателя                                                                                                    | Значение показателя по ГОСТ | Значение показателя фактическое  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Внешний вид поверхности, маркировка                                                                                     | Контрольный образец         | Соответствует                    |
| 2. Размеры труб, мм                                                                                                        |                             |                                  |
| - наружный диаметр                                                                                                         | 110                         | Не превышает установленной нормы |
| - толщина стенки                                                                                                           | 4,2                         | Не превышает установленной нормы |
| - овальность                                                                                                               | 2,2                         | Не превышает установленной нормы |
| 3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее:                                      |                             |                                  |
| - 20 °С, начальное напряжение 42 МПа                                                                                       | 1                           | 1                                |
| - 20 °С, начальное напряжение 35 МПа                                                                                       | 100                         | 100                              |
| - 60 °С, начальное напряжение 12,5 МПа                                                                                     | 1000                        | 1000                             |
| 4. Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, % не более                                               | 10                          | Соответствует                    |
| 5. Изменение длины труб после прогрева, % не более                                                                         | 5                           | Соответствует                    |
| 6. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее                                                                          | 49                          | Соответствует                    |
| 7. Относительное удлинение при разрыве, % не менее                                                                         | 25                          | Соответствует                    |
| 8. Температура размягчения по Вика, °С не менее                                                                            | 78                          | Соответствует                    |
| 9. Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее |                             |                                  |
| - 20 °С, при давлении 4,2×МОР, МПа                                                                                         | 1                           | 1                                |
| - 20 °С, при давлении 3,2×МОР, МПа                                                                                         | 1000                        | 1000                             |
| 10. Непрозрачность, % не более                                                                                             | 0,2                         | Соответствует                    |
| 11. Хранение                                                                                                               | ГОСТ 15150                  | Соответствует                    |
| 12. Гарантийный срок хранения                                                                                              | 2 года со дня изготовления  | Соответствует                    |

Заключено, что продукция соответствует требованиям ГОСТ 51613-2000

