

ПАСПОРТ № 67 /20

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 51 от 12.03.2020 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 50-25-01-1-B-ст20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	350
Фланец ГОСТ 33259-15 80-25-01-1-B-ст20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	500
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	469	350	26,5	-	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	675
Фланец ГОСТ 33259-15 200-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	700
Фланец ГОСТ 33259-15 250-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	490	335	29,0	68	135	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	360

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20

Сертификат соответствия: РОСС RU.AM05.H01089 до 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

