



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.03442/22 от 04.02.2022 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 1493 выдан 16 марта 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C	KCV -5°C			KCV -60°C
1	Тройник оцинкованный П 1-42,4х3,2-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое гальваническое ГОСТ 9.301-2006	12,9	12,3	19,4	18,5	21-213/27	441	265	24,3	66	86	68	-	108	
2	Тройник П 1-26,9х2-20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	437/8	445	265	24,1	69	88	69	-	3 900	
3	Тройник П 159х4,5-20 ГОСТ 17376-2001	4,6	4,4	6,9	6,6	22-45/177	441	256	24,1	66	85	68	-	1 704	

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 42х3,5 ст 20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. №АК-417505/09	6889	1R7240	АО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 27х2,5 ст 20 ГОСТ 8734-75	Серт. №: АК-197566/09	B164	833568	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
3	Труба 159х5 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подлежащих контролю в органах надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК

Шапин А.В.

