

Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Универсал"

ПАСПОРТ № 193 /18

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная №203, №204, №205, №206 от 28.09.2018 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла					Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость Дж/см ²	C	Si	Mn	P	S	
Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	315	33,0	-	-	0,21	0,22	0,54	0,01	0,014	320
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	460	320	34,5	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	135
Фланец ГОСТ 33259-15 150-25-01-1-В-ст20-IV	2,5	Сталь 20	460	320	34,5	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	92
Фланец ГОСТ 33259-15 200-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	240
Фланец вр ГОСТ 33259-15 50-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	325	31,5	-	-	0,2	0,24	0,53	0,01	0,014	504
Фланец вр ГОСТ 33259-15 80-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	330	33,0	-	-	0,21	0,24	0,53	0,01	0,014	104
Фланец вр ГОСТ 33259-15 125-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	490	315	31,0	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	132
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	490	315	31,0	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	63
Фланец вр ГОСТ 33259-15 300-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	-	-	0,2	0,26	0,51	0,01	0,015	32

Продукция: Фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 33259-15, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20.

