



ООО «Промресурссервис»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Паронит марки ПМБ -1

Дата изготовления: 06. 2020г

Номер партии: 2581

Толщина: 2мм

Геометрические размеры: 1,2x0,78м

Результаты физико-механических испытаний

Наименование показателя	Норма	Результат
Плотность (г/см ³)	1,5-2,0	1,85
Прочность на разрыв МПа, не менее	20 (200)	21,49
Сжимаемость при давлении 35МПа (350 кгс/см ²), %	2-15	6,81
Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа (350 кгс/см ²), % не менее	40	43,08

Продукция проверена и признана соответствующей требованиям ГОСТ 481-80

ОТК _____



Хранить в помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей, масел, бензина и других веществ.