



Паспорт № 5391 Выдан 21 августа 2023 г.

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред	Рабочее Р _р , МПа для жидких сред	Испытательное давление Р _{ип} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{ип} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление		Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при T _к , Дж/см ²					
							ов, МПа	предел текучести σ _{0,2} , МПа			КСУ -40°С	КСУ -5°С			КСУ -60°С	КСУ -60°С
1	Тройник оцинкованный П 108х4-76х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термофизузионное ГОСТ 9.301-2006	8,1	7,7	12,2	11,6	22-171/29	441	265	23,4	69	86	68	-	-	480	1 056
2	Тройник П 108х4-57х4-20 ГОСТ 17376-2001	9,3	8,9	14	13,4	22-171/9	465	277	29,5	70	86	68	-	-	1 440	4 320
3	Тройник П 108х4-76х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,8	6,5	10,2	9,8	22-171/29	447	265	23,4	69	83	66	-	-	240	720

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ EN10204-3/1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Венгоровский металлургический завод"
2	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ EN10204-3/1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Венгоровский металлургический завод"
3	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ EN10204-3/1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Венгоровский металлургический завод"

Для депоната на давление Ра свыше 10,0 МПа и для депоната, требующего проведения дополнительных исследований, прилагаются следующие документы: