

ЛИКК

Лента ЛАС-А

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на партию от 03.07.2020г. в количестве 1200 шт.

Артикул № 20-1013-14-00

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-200

Описание продукта

Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная полимерной сеткой

Физические свойства

Тип адгезива		синтетический каучук
Основа		алюминиевая фольга, армированная полимерной сеткой
Лайнер		силиконизированная бумага
Толщина	Основа	0,012+/-0,001мм
Afera5006	Сетка	4 г/м ²
	Адгезив	30 г/м ²
	Лайнер	0,060+/-0,01мм
Цвет		серебристый
Срок и условия хранения		Условия хранения -30..+25. После охлаждения и возвращения к комнатной температуре клей-расплав не теряет своих клеящих свойств. То есть, продукция, которая будет находится на улице, перед приклеиванием должна кондиционироваться при комнатной температуре (примерно около 24 часов). Время кондиционирования, так же зависит и от уличной температуры. Хранить при относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.

Характеристики

Адгезия к стали Afera 5001A	8 Н/см
Липкость PSTC-16	6 Н/см
Прочность на разрыв Afera 5004	11 Н/см
Относительное удлинение Afera 5004	15 %
Температура применения	+5 ...+60 (+/-5)
Температура эксплуатации	-20...+ 100 (+/-5)

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
IATF 16949:2016

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»

143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А



Произведено ООО «ЛИКК» по заказу ООО «Электрома» для ООО «РОКВУЛ»

ЛИКК

Размеры	Ширина	50мм +/- 1мм
	Длина	50 м +/- 1м
	Диаметр втулки	76 мм

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м x 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
IATF 16949:2016

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143983, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 4

