

Номер партии

СПГ00002285

Дата изготовления

21.04.2022

Количество

2 280

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 25129-20	Установлено анализами
1	Цвет пленки	В пределах допусков установленного образца	соответствует
2	Внешний вид плёнки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной матовой или полуглянцевой	соответствует
3	Условная вязкость при $(20 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	45	112
4	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	15
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	54	59
6	Степень перетира, мкм, не более	50	45
7	Время высыхания до степени 3, не более - $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин - $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	35 24	35 3
8	Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,35	0,36
9	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50
11	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
12	Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
13	Расслаивание, смЗ, не более	5	4
14	Стойкость плёнки к статическому воздействию минерального масла, ч	48	48

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 25129-20

Заведующий лабораторией:

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30

Номер партии

СПГ00002286

Дата изготовления

22.04.2022

Количество

600

№.	Наименование показателя	Требование ГОСТ 25129-20	Установлено анализами
1	Цвет пленки	В пределах допусков установленного образца	соответствует
2	Внешний вид плёнки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной матовой или полуглянцевой	соответствует
3	Условная вязкость при $(20 \pm 0,5)$ С по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, с. не менее	45	110
4	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	15
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	54	59
6	Степень перетира, мкм, не более	50	40
7	Время высыхания до степени 3, не более - $(105 \pm 5)0C$, мин - $(20 \pm 2)0C$, ч	35 24	35 3
8	Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,35	0,36
9	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50
11	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
12	Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
13	Расслаивание, смЗ, не более	5	4
14	Стойкость плёнки к статическому воздействию минерального масла, ч	48	48

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 25129-20

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбаслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00002288

Грунтовка ГФ-021 серая (евроведро 30 кг)

Номер партии

СПГ00002288

Дата изготовления

25.04.2022

Количество

1 950

№.	Наименование показателя	Требование ГОСТ Р 51693-2000	Установлено анализами
1	Цвет пленки	В пределах допусков установленного образца	соответствует
2	Внешний вид плёнки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной матовой или полуглянцевой	соответствует
3	Условная вязкость при $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	45	120
4	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	15
5	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	50	75
6	Степень перетира, мкм, не более	50	40
7	Время высыхания до степени 3, не более - $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин - $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	24 35	35 8
8	Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,25	0,3
9	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50
11	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
12	Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
13	Расслаивание, мл, не более	5	4
14	Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, ч	48	48

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ Р 51693-2000

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30

Номер партии

СПГ00002287

Дата изготовления

23.04.2022

Количество

600

№.	Наименование показателя	Требование ГОСТ Р 51693-2000	Установлено анализами
1	Цвет пленки	В пределах допусков установленного образца	соответствует
2	Внешний вид плёнки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной матовой или полуглянцевой	соответствует
3	Условная вязкость при $(20 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, с. не менее	45	119
4	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	15
5	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	50	75
6	Степень перетира, мкм, не более	50	40
7	Время высыхания до степени 3, не более - $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин - $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	24 35	35 8
8	Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,25	0,3
9	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50
11	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
12	Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
13	Расслаивание, мл, не более	5	4
14	Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, ч	48	48

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ Р 51693-2000

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбаслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30