

ПАСПОРТ № 219 /19

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная №207, №208, №209 от 19.09.2019 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	485	350	30,5	69	138	0,19	0,22	0,49	0,017	0,014	0,12	600
Фланец ГОСТ 33259-15 150-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	469	350	26,5	-	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	640
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	469	350	26,5	-	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	540
Фланец ГОСТ 33259-15 300-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	340	33,0	-	131	0,18	0,21	0,5	0,013	0,015	0,08	80
Фланец ер ГОСТ 33259-15 50-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	345	32,0	62	134	0,19	0,22	0,56	0,011	0,019	0,09	1008
Фланец ер ГОСТ 33259-15 125-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	340	34,0	64	146	0,2	0,21	0,56	0,011	0,01	0,09	160
Фланец ер ГОСТ 33259-15 80-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	455	285	28,0	60	127	0,18	0,21	0,55	0,013	0,015	0,1	70

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20

Сертификат соответствия: РОСС RU.AM05.H01089 до 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

