




Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2323266

Вид документа 3.1

(ст.450)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Акционерное общество "Металлокомплект-М"(Код:5667)

Станция назначения: ГРИВНО

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер вагона Номер прицепа		Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58393042		190807	22.07.2023		23, 4700026829 0020668155	3	3	57727		01		13	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О П Т	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
								A	Б	С					
1	20	ГОСТ 27772-2021	433517	C255	12-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000	М/Д	1		5	26,460
1	20	ГОСТ 535-2005	433517	СтЗсп	5-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000	М/Д	1		5	26,460

Образец типа KCU (ГОСТ 535) - 1; ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV (ГОСТ 27772-2021) - 1; Универсальная аттестация п.8.11.1 ГОСТ 27772-2021 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства				Ударная вязкость Дж/см2			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр.	
				C N	SI Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	NI Nb	Cu Cз	As	σ _T Н/мм2	σ _s	δ ₅ %	Ψ %	Темп °C	мех. стар. (+20°С)		хол. изг.	осадка хол.	гор.		Мик. стр.
1	433517			0.17	0.20	0.46	0.013	0.014	0.03	0.02	0.02	0.003	300.0	430.0	40.0		-20	67.0	73.0		УД			
				0.006	0.002	0.001					0.26													
												300.0	430.0	34.0		-20	67.0	73.0		УД				
																-20	67.0	73.0						
																-20	67.0	73.0						
															-20	67.0	73.0							
															-20	67.0	73.0							
															-20	67.0	73.0							
				0.17	0.20	0.46	0.013	0.014	0.03	0.02	0.02	0.003	300.0	430.0	40.0		-20	79.0	73.0		УД			
				0.006	0.002	0.001					0.26													
																-20	79.0	73.0						
																-20	79.0	73.0						
																-20	79.0	73.0						
															-20	79.0	73.0							
															-20	79.0	73.0							
															-20	79.0	73.0							

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com, раздел Претензионная работа.

Страна происхождения:
РОССИЯ

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Inspection Certificate 3.1 EN
10204:2004

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5гн +/- 10кг, от 5гн до 15гн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1




Арматура А500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по QM2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2323266

Вид документа 3.1 (ст.450)



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное общество "Металлокомплект-М"(Код:5667)

Станция назначения: ГРИВНО

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
58393042	190807	22.07.2023		23, 4700026829 0020668155	3	3	57727		01		13	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
								A	B	C					
2	20	ГОСТ 27772-2021	433506	C255	12-1ГП	Швеллер 16П	высокая				12000	М/Д	1	8	40.980
2	20	ГОСТ 535-2005	433506	Ст3сп	5-1ГП	Швеллер 16П	высокая				12000	М/Д	1	8	40.980
													Итого:	13	67.440
													Вес брутто:		67.570

Образец типа КСУ (ГОСТ 535) - 2; ОБРАЗЕЦ ТИПА КСВ (ГОСТ 27772-2021) - 2; Универсальная аттестация п.8.11.1 ГОСТ 27772-2021 - 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт (*)	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства				Ударная вязкость Дж/см2		Твер- дость НВ	Технол.испытан		Мак. стр. Мик.
			C	SI	Mn	S	P	Cr	NI	Cu	As		σ_t	σ_b	δ_5	ψ	Темп	мех. стар. (+20°C)		хол.	осадка	
2	433506	Сли- ток	0.17	0.21	0.48	0.014	0.013	0.03	0.03	0.03	0.003		305.0	440.0	36.0		-20	67.0	73.0	УД		
			0.005	0.002	0.001						0.27											
													305.0	440.0	38.0		-20	67.0	73.0	УД		
																	-20	67.0	73.0			
																	-20	67.0	73.0			
	433506		0.17	0.21	0.48	0.014	0.013	0.03	0.03	0.03	0.003		305.0	440.0	36.0		-20	79.0	73.0	УД		
			0.005	0.002	0.001						0.27											
																	-20	79.0	73.0			
																	-20	79.0	73.0			
																	-20	79.0	73.0			

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА

При перелиске по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com, раздел Претензионная работа.

Страна происхождения:
РОССИЯ

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е.В., Ст.контролер
22.07.2023 1:54:28
7DA02CFD-3BFD-4388-AAF9-DFC9CA34E878

Inspection Certificate 3.1 EN
10204:2004

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.82-311-05/57676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34078-2016. Гарантийный срок эксплуатации арматуры А500СП по 3% - СТО 38954404.046.2020 по примечанию в ЖЕК.