

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.0344222 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 3247 выдан 24 мая 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _ж , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства							Кон-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
											КСУ -40°С	КСУ -5°С	КСУ -60°С			КСУ -60°С
1	Трубка оцинкованная П 159х4,5-108х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	4,6	4,4	6,9	6,6	22-45/94	442	265	27,5	66	85	67	-	112	537,6	
2	Трубка П 1-21,3х2-20 ГОСТ 17376-2001	16,3	15,6	24,5	23,4	461/1	439	264	24	69	85	67	-	5 700	427,5	
3	Трубка П 1-33,7х2,3-20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	439/10	447	263	23,9	69	88	70	-	1 800	1 152	
4	Трубка П 159х4,5-20 ГОСТ 17376-2001	4,6	4,4	6,9	6,6	22-45/177	441	256	24,1	66	85	68	-	224	1 344	

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"
2	Труба 21х2,5 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт АК-19787/09	Б681	813483	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
3	Труба 34х2,5 ст.20 ГОСТ 8734	Серт № АК-49487/09	6773	5379	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: выжиг в печи

Начальник ОТК
Щапин А.В.

