

ПАСПОРТ № 6 /20

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная №10, №11, №12 от 29.01.2020 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла						Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr		
Фланец ГОСТ 33259-15 80-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	485	345	32,0	-	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	300	
Фланец ГОСТ 33259-15 150-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	-	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	320	
Фланец ГОСТ 33259-15 250-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	490	335	29,0	68	135	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	120	
Фланец вр ГОСТ 33259-15 125-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	315	32,0	-	133	0,18	0,22	0,53	0,008	0,01	0,12	160	
Фланец вр ГОСТ 33259-15 150-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,318	0,19	0,53	0,014	0,02	0,08	450	
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,318	0,19	0,53	0,014	0,02	0,08	252	
Фланец вр ГОСТ 33259-15 50-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	480	350	33,0	66	148	0,19	0,19	0,54	0,009	0,02	0,14	170	
Фланец вр ГОСТ 33259-15 80-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	480	340	38,5	68	137	0,2	0,21	0,57	0,009	0,014	0,1	300	

Продолжить: фланцы ГОСТ 33259-15 с другими типами стальных

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев – сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.АМ05.Н01089 от 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70



ПАСПОРТ № 10 /20

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная №15, №16, №17 от 30.01.2020 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	485	345	32,0	-	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	1584
Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	-	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	1620
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,02	0,08	189
Фланец вр ГОСТ 33259-15 400-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	491	291	36,0	-	141	0,18	0,23	0,49	0,013	0,005	0,015	4

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев — сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.AM05.Н01089 до 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70



ПАСПОРТ № 6 /20

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная №20, №21 от 05.02.2020 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 80-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	485	345	32,0	-	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	900
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	485	345	32,0	-	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	1320
Фланец ГОСТ 33259-15 100-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	455
Фланец ГОСТ 33259-15 150-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	-	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	160
Фланец ГОСТ 33259-15 200-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	720
Фланец ГОСТ 33259-15 250-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	490	335	29,0	68	135	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	120

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Одобрено: _____

Продужка: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU АМ05.Н01089 до 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70



ПАСПОРТ №

31 /20

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная №26, №27, №28 от 07.02.2020 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	485	345	32,0	-	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	900
Фланец ГОСТ 33259-15 80-25-01-1-В-ст20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	197
Фланец ГОСТ 33259-15 100-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	785
Фланец ГОСТ 33259-15 150-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	-	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	160
Фланец ГОСТ 33259-15 150-25-01-1-В-ст20-IV	2,5	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	300
Фланец ГОСТ 33259-15 250-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	490	335	29,0	68	135	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	120
Фланец ГОСТ 33259-15 250-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	-	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	60
Фланец ГОСТ 33259-15 300-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	50
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,318	0,19	0,53	0,014	0,02	0,08	180
Фланец ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,02	0,08	126
Фланец ГОСТ 33259-15 250-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	84
Фланец ГОСТ 33259-15 50-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	480	350	33,0	66	148	0,19	0,19	0,54	0,009	0,02	0,14	120

Продолжение: фланцы ГОСТ 33259-15 герметичный выпуск

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификация соответствия: РОСС RU АМ05.Н01089 до 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

