



Общество с ограниченной ответственностью "Семеновский арматурный завод"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПЦ01.Н10240

Юридический адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1.

Фактический адрес: 606650, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Володарского, д.1

Телефон: +7(495) 225-87-97

**ПАСПОРТ № 054**  
Отвод из полипропилена

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Номер партии               | 002  |
| Дата изготовления          | 21.07.2016 г.  |
| Условное обозначение трубы | Муфта РР-Н сер б/н Дн50 двухрастр в/к ГОСТ 32414-2013  |
| Размер партии, шт.         | 4000   |
| Марка сырья                | РР Н007 ЕХ   |
| Условия и сроки хранения   | Трубы и фитинги хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4), в неотапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений. Срок хранения не более 24 месяцев. |

| № п.п | Наименование показателя  | Значение показателя по ГОСТ 32414-2013      | Фактический результат   | Заключение                                    |
|-------|--|---|---|---|
| 1     | Внешний вид  | должен соответствовать контрольному образцу | Гладкая наружная и внутренняя поверхности. На поверхности отсутствуют повреждения в виде царапин или порезов. Цвет серый, однородный. | Соответствует, протокол №068 от 22.07.2016 г. |
| 2     | Размеры:   |   |   |   |
| 2.1   | Средний наружный диаметр, мм   | 50+0,3                                      | 50,2  | Соответствует, протокол №068 от 22.07.2016 г. |
| 2.2   | Толщина стенки, мм   | 1,8+0,4                                     | 1,82  | Соответствует, протокол №068 от 22.07.2016 г. |
| 2.3   | Величина прогиба, мм   | -   | -   |   |
| 3     | Количество разрушившихся образцов при испытании на ударную прочность по Шарпи, %   | не более 10                                 | 5   | Соответствует, протокол №068 от 22.07.2016 г. |
| 4     | Герметичность при действии внутреннего гидростатического давления, МПа   | 0,05  | выдерживает   | Соответствует, протокол №068 от 22.07.2016 г. |
| 5     | Герметичность на протяжении переменного воздействия горячей воды температурой (93±2) °С и холодной воды температурой (15±5) °С, циклов, не менее | 1500  | выдерживает   | Соответствует, протокол №068 от 22.07.2016 г. |
| 6     | Изменение длины после прогрева, %, не более  | 2   | 1,7   | Соответствует, протокол №068 от 22.07.2016 г. |

**Заключение:** соответствует ГОСТ 32414-2013

Технический контроль:

Дата выдачи паспорта: 22.07.2016 г.

