

Паспорт №22-04-166-12

PPR Угольник комб. HP D32-3/4 ТУ 2248-001-14504968-2008

Наименование изделия

Дата изготовления	06 – 07.04.2012	№ партии	22-04-166-12
Размер партии, шт	2006	Марка сырья	ПП тип 3, MRS=8,0 МПа

Наименование показателя	Норма по ТУ 2248-001-14504968-2008	Результат испытания
1. Внешний вид	Фитинги из термопластов должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 0,5 мм. Окраска фитингов должна быть сплошной и равномерной.	Соотв.
2. Стойкость фитингов к прогреву	Глубина повреждений не должна превышать 20% толщины стенки фитинга.	Глубина повреждений 0%
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при T=95 °C при испытательном давлении 2,21 МПа, часов, не менее	22	Выдерж.
4. Изменение показателя текучести расплава, %, не более	30	3,6

Заключение: PPR Угольник комб. HP D32-3/4 ТУ 2248-001-14504968-2008 партия №22-04-166-12 соответствует требованиям ТУ 2248-001-14504968-2008 и годен для использования по назначению.

«11» мая 2012 г.

Начальник лаборатории _____



Условия и сроки хранения:

Фитинги следует хранить в не отапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов. Они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Условия хранения фитингов- по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ 4). Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления фитингов.