



ООО «МОНОЛИТ» www.monoflex.ru
190020, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.150
Тел. (812)445-28-48, факс (812)445-28-45

ПАСПОРТ

Подводка гибкая для воды «МОНОФЛЕКС™»

Производитель: ООО «Монолит» ТУ 4923-001-59525956-2003
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МУ.02.492.П.000919.06.08 от 17.06.08
Сертификат соответствия №РОСС RU.AB48.H00561 от 16.06.09

Применение: В водоснабжении для соединения основной линии с конечным сантехническим прибором потребителя, а именно: присоединения смесителей, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин, кофеварок, электрических водонагревателей, насосов, прочих сантехприборов, имеющих периодический проток воды.

Запрещается: Применять подводку в постоянном проточном режиме, вместо трубопроводов, в качестве трубки для отвода горячей воды от газовых водонагревателей

Табл.1

Технические характеристики:						
Наименование гибкой подводки	Гибкая подводка для воды в металлизированной оплетке			Заливной шланг для стиральных машин		
	12мм	20мм	32мм	12мм	15мм	
Тип шланга, оплетки	алюминий/нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	PVC, нейлон	
Наименование концевых фитингов	гайка, штуцер, штуцер для смесителя	гайка, штуцер	гайка, штуцер, уголок с гайкой	гайка, уголок с гайкой	гайка, уголок с гайкой	
Подсоединительные размеры резьбы	3/8", 1/2", M10x1	1/2", 3/4"	1"	3/4"	3/4"	
Наружный диаметр шланга подводки, мм	12,0±0,5	20,0±1,0	32,0±1,5	12,0±0,5	14,5±0,5	
Внутренний диаметр шланга подводки, мм	8,5±0,5	13,0±1,0	24,0±1,0	8,5±0,5	10,0±0,2	
Внутренний диаметр ниппеля, мм	5,8±0,1	9,8±0,2	19,7±0,2	5,8±0,1	6,2±0,1	
Максимальное рабочее давление, МПа, (bar x 10)	1,5	1,2	1,0	1,5	2,0	
Максимальная температура воды, °C	95	95	95	95	25	
Номинальный поток (при 3 bar), литр/мин	35	80	220	35	50	
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	50	120	180	50	70	
Длина производимой подводки, см	20...500	40...200	40...200	20...500	100...500	
Затяжка концевой арматуры не более, НМ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	

Состав, материалы подводки в металлизированной оплетке:

1. Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины (EPDM), ГОСТ 5496-78
2. Оплетка: алюминиевая нить ГОСТ 4784-74 или нить из нержавеющей стали AISI 304, ГОСТ 5632-72
3. Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни CW614N, UNI-EN12165
4. Ниппель латуни CW614N, UNI-EN12165
5. Обжимная гильза из нержавеющей стали AISI 304, ГОСТ 5632-72

Указания по монтажу и эксплуатации (см. рисунки на обороте):

1. Монтаж гибкой подводки для воды должен осуществлять только специалист, имеющий необходимые разрешения и лицензии на данный вид работ.
2. Перед монтажом сделать визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, целостность оплетки и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке. Установка подводки с дефектами недопустима.
3. Доступ к концевой арматуре должен быть свободным для монтажа и осмотра.
4. Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время транспортировки, монтажа и эксплуатации.
5. Устанавливать подводку с радиусом изгиба, не менее указанного в табл.1
6. Концевую арматуру затягивать с усилием, не более указанного в табл.1. Данное усилие соответствует, если накрутить накидную гайку вручную и дотянуть осторожно ключом на 1/4 оборота, осторожно подтянуть, в случае протечки. Для монтажа гибкой подводки для смесителя закрутить штуцер M10 вручную, без использования инструмента.
7. При монтаже концевых фитингов подводки не применять сантехнический лен и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.
8. Не допускать избыточной толщины уплотнительной ленты (типа ФУМ) при монтаже штуцеров. Уплотнение гайки и штуцеров M10 для смесителей осуществлять только по штатной уплотнительной прокладке без использования каких-либо уплотнительных материалов.
9. Подводка не должна быть установлена в натянутом состоянии.
10. После установки подводки в течение 30 мин. произвести визуальный осмотр на предмет утечки воды. В случае протечки, место соединения подтянуть.
11. Запрещается эксплуатация подводки при отрицательных температурах и вблизи открытого огня.
12. Через каждые 6 месяцев делать визуальный осмотр подводки и проверять герметичность крепления концевой арматуры. Утечки не допускаются.

Гарантийные обязательства:

Срок службы гибкой подводки - 10 лет. Рекомендуемый срок замены – 5 лет.
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.



ООО «МОНОЛИТ» www.monoflex.ru
190020, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.150
Тел. (812)445-28-48, факс (812)445-28-45

ПАСПОРТ

Подводка гибкая для воды «МОНОФЛЕКС™»

Производитель: ООО «Монолит» ТУ 4923-001-59525956-2003
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МУ.02.492.П.000919.06.08 от 17.06.08
Сертификат соответствия №РОСС RU.AB48.H00561 от 16.06.09

Применение: В водоснабжении для соединения основной линии с конечным сантехническим прибором потребителя, а именно: присоединения смесителей, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин, кофеварок, электрических водонагревателей, насосов, прочих сантехприборов, имеющих периодический проток воды.

Запрещается: Применять подводку в постоянном проточном режиме, вместо трубопроводов, в качестве трубки для отвода горячей воды от газовых водонагревателей

Табл.1

Технические характеристики:						
Наименование гибкой подводки	Гибкая подводка для воды в металлизированной оплетке			Заливной шланг для стиральных машин		
	12мм	20мм	32мм	12мм	15мм	
Тип шланга, оплетки	алюминий/нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	PVC, нейлон	
Наименование концевых фитингов	гайка, штуцер, штуцер для смесителя	гайка, штуцер	гайка, штуцер, уголок с гайкой	гайка, уголок с гайкой	гайка, уголок с гайкой	
Подсоединительные размеры резьбы	3/8", 1/2", M10x1	1/2", 3/4"	1"	3/4"	3/4"	
Наружный диаметр шланга подводки, мм	12,0±0,5	20,0±1,0	32,0±1,5	12,0±0,5	14,5±0,5	
Внутренний диаметр шланга подводки, мм	8,5±0,5	13,0±1,0	24,0±1,0	8,5±0,5	10,0±0,2	
Внутренний диаметр ниппеля, мм	5,8±0,1	9,8±0,2	19,7±0,2	5,8±0,1	6,2±0,1	
Максимальное рабочее давление, МПа, (bar x 10)	1,5	1,2	1,0	1,5	2,0	
Максимальная температура воды, °C	95	95	95	95	25	
Номинальный поток (при 3 bar), литр/мин	35	80	220	35	50	
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	50	120	180	50	70	
Длина производимой подводки, см	20...500	40...200	40...200	20...500	100...500	
Затяжка концевой арматуры не более, НМ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	

Состав, материалы подводки в металлизированной оплетке:

1. Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины (EPDM), ГОСТ 5496-78
2. Оплетка: алюминиевая нить ГОСТ 4784-74 или нить из нержавеющей стали AISI 304, ГОСТ 5632-72
3. Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни CW614N, UNI-EN12165
4. Ниппель латуни CW614N, UNI-EN12165
5. Обжимная гильза из нержавеющей стали AISI 304, ГОСТ 5632-72

Указания по монтажу и эксплуатации (см. рисунки на обороте):

1. Монтаж гибкой подводки для воды должен осуществлять только специалист, имеющий необходимые разрешения и лицензии на данный вид работ.
2. Перед монтажом сделать визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, целостность оплетки и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке. Установка подводки с дефектами недопустима.
3. Доступ к концевой арматуре должен быть свободным для монтажа и осмотра.
4. Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время транспортировки, монтажа и эксплуатации.
5. Устанавливать подводку с радиусом изгиба, не менее указанного в табл.1
6. Концевую арматуру затягивать с усилием, не более указанного в табл.1. Данное усилие соответствует, если накрутить накидную гайку вручную и дотянуть осторожно ключом на 1/4 оборота, осторожно подтянуть, в случае протечки. Для монтажа гибкой подводки для смесителя закрутить штуцер M10 вручную, без использования инструмента.
7. При монтаже концевых фитингов подводки не применять сантехнический лен и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.
8. Не допускать избыточной толщины уплотнительной ленты (типа ФУМ) при монтаже штуцеров. Уплотнение гайки и штуцеров M10 для смесителей осуществлять только по штатной уплотнительной прокладке без использования каких-либо уплотнительных материалов.
9. Подводка не должна быть установлена в натянутом состоянии.
10. После установки подводки в течение 30 мин. произвести визуальный осмотр на предмет утечки воды. В случае протечки, место соединения подтянуть.
11. Запрещается эксплуатация подводки при отрицательных температурах и вблизи открытого огня.
12. Через каждые 6 месяцев делать визуальный осмотр подводки и проверять герметичность крепления концевой арматуры. Утечки не допускаются.

Гарантийные обязательства:

Срок службы гибкой подводки - 10 лет. Рекомендуемый срок замены – 5 лет.
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.



ООО «МОНОЛИТ» www.monoflex.ru
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150
Тел. (812)445-28-48, факс (812)445-28-45

Установка

Безопасность и срок службы гибких подводок зависит от их правильной установки. При подключении гибкой подводки необходимо руководствоваться следующими правилами:

	Правильная установка	Неправильная установка
Перед монтажом проверить надежность обжима гильзы и целостность оплетки подводки		
Не допускается установка подводки внахлест		
Не допускается скручивание подводки по продольной оси		
Необходимо использовать подводку достаточной длины. Не допускается наращивание длины гибкой подводки с помощью другой подводки		
Минимальный радиус изгиба должен быть согласно табл.1		

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

1. Нарушения правил эксплуатации и установки.
2. Нарушения правил транспортировки и хранения владельцем или торгующей организацией.
3. При установке подводки лицами, не имеющими разрешения и лицензии на данный вид работ.

Претензии по качеству принимаются торгующей организацией.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в паспортные данные

Дата выпуска

июнь' 2011

Дата продажи



ООО «МОНОЛИТ» www.monoflex.ru
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150
Тел. (812)445-28-48, факс (812)445-28-45

Установка

Безопасность и срок службы гибких подводок зависит от их правильной установки. При подключении гибкой подводки необходимо руководствоваться следующими правилами:

	Правильная установка	Неправильная установка
Перед монтажом проверить надежность обжима гильзы и целостность оплетки подводки		
Не допускается установка подводки внахлест		
Не допускается скручивание подводки по продольной оси		
Необходимо использовать подводку достаточной длины. Не допускается наращивание длины гибкой подводки с помощью другой подводки		
Минимальный радиус изгиба должен быть согласно табл.1		

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

1. Нарушения правил эксплуатации и установки.
2. Нарушения правил транспортировки и хранения владельцем или торгующей организацией.
3. При установке подводки лицами, не имеющими разрешения и лицензии на данный вид работ.

Претензии по качеству принимаются торгующей организацией.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в паспортные данные

Дата выпуска

июнь' 2011

Дата продажи